

PREMAZ ZA KAMEN SI 90

- > čini boju i strukturu intenzivniju
- > otporno na vremenske uvjete i ne žuti
- > suši bezbojno uz dugotrajnu zaštitu



Opis proizvoda

Aromatski reduciran premaz za zaštitu apsorbirajućeg prirodnog i umjetnog kamena, spreman za upotrebu i bez otapala. Penetrira u pore kamena i tvori polusjani zaštitni film te istovremeno produbljuje boju. Tretirana površina se lakše čisti i manje je osjetljiva. Za vanjsku i unutarnju primjenu, za poboljšani izgled, boju, te učinkovitije strukture. Nastaje tzv. "mokar efekt".

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 5 godina.

Obrada

Preporučeni alat

Kist, valjak od janjeće koža

Primjena

Nanesite premaz ravnomjerno četkom ili valjkom od janjeće kože. Koristite čistu opremu. Izbjegavajte stvaranje pjene i lokvi. Obrada je otprilike usporediva s impregnacijom. Trajnost: u zatvorenom prostoru nekoliko godina, na otvorenom uz nepovoljne uvjete cca 1 godinu. Premaz ne žuti i otporan je na sol za odležavanje. Nakon vremenskih utjecaja, može se ponovno nanijeti nekoliko puta (nakon čišćenja).

Tehnički podaci

Gustoća
Potrošnja

cca. 0,83 g/cm³
1 litra je dovoljna za cca. 10 m²

38267, PREMAZ ZA KAMEN SI 90, vrijedi od: 12.04.2023, Stranica 1

Epoksi i poliuretanski podovi

Vrijeme sušenja
Temperatura obrade
Izgled

cca. 60 min
+5°C do +25°C
mliječno bijela

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za sav apsorbirajući betoni i prirodni kamen, kao što je granit, vapnenac, Solnhofener ploče, pješčenjak, betonske tvorničke ploče kao prani beton i slično.

Nije pogodno za polirane ili jako fino brušene obloge kao i pečene materijale (klinker, cotto, itd. keramičke pločice).

Ograničena prikladnost na površinama s velikim prometom kao što su trgovački centri (prekratak vijek trajanja) i na otvorenom. Ako vlaga (koja se diže ili kroz pukotinu) prodre ispod premaza na otvorenom, to može dovesti do promjene boje ili ljuštenja premaza. Iz tog razloga, vanjska uporaba se preporuča samo u natkrivenim prostorima i stvaranje uzorka površine, jer se time dobivaju pouzdani podaci o prikladnosti.

Napomene o proizvodnji i obradi

Posebne napomene:

Površina koju se želi tretirati mora biti potpuno suha (za debeloslojna polaganja više od 3 mjeseci vremena sušenja!). Budući da premaz tvori film, mora se osigurati da vlaga nije prisutna u podlozi ili da se naknadno pojavljuje. (Vlaga ispod premaza dovodi do ljuštenja). Ne nanositi pod izravnim djelovanjem sunca.

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Doziranje vode ili specifikacije za razrjeđivanje moraju se strogo pridržavati!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sistem.
- Zadržite originalan proizvod svake šarže za radove popravka.

Kod naših podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobiveni pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i nadzor izloženosti

38267, PREMAZ ZA KAMEN SI 90, vrijedi od: 12.04.2023, Stranica 2

Epoksi i poliuretanski podovi

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Pridrđavajte se uobičajenih mjera opreza pri rukovanju s kemikalijama.
- Držite podalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinuti zaprljanu, natopljenu odjeću.
- Operite ruke prije odmora i na kraju rada.

Respiratorna zaštita: nije potrebna.

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Nitrilna guma

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme probijanja materijala rukavica

- Proizvođač zaštitnih rukavica mora saznati i pridržavati se točnog vremena proboja.

Zaštita očiju: Čvrsto zatvorene naočale.

Zaštita tijela: zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridrđavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.