

IMPREGNACIJSKO SREDSTVO IG 20

- > odbija vodu i kamenac
- > štiti trajno
- > kao pomoćno sredstvo pri fugiranju
- > spremno za upotrebu



Opis proizvoda

Specijalna impregnacija spremna za upotrebu s aktivnim sastojcima koji odbijaju vodu i ulje. Proizvod je na bazi vode i stoga ne sadrži organska otapala.

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zaštitu poliranog i sirovog prirodnog kamena, grubih i poliranih vapnenastih materijala, umjetnog kamena, cotto-a i sl. Porozne, neglazirane pločice također se mogu impregnirati. Gres porculan se također može impregnirati, ovisno o svojoj upojnosti. Budući da proizvod ima slab miris koji brzo ispari, osobito je pogodan za unutarnje prostore. Svejedno, preporučuje se provjetravanje prostorije.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 L / KFL	6	378

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 5 godina.

Obrada

Primjena

Proizvod prodire kroz poroznu podlogu i stvara tanak film u kapilarama. Time se smanjuje prodor vodenih i uljnih kontaminanata. Izgled površine je praktički nepromijenjen. Nema sjaja. Ovisno o podlozi moguće je lagano pojačavanje boje.

Obloga mora biti potpuno suha, bez mrlja i čista prije nanošenja. Uklonite onečišćenja prikladnim sredstvima za čišćenje. Prije upotrebe dobro promućkati. Impregnaciju nanijeti nerazrijeđenu četkom, valjkom, brisačem ili prskalicom bogato i ravnomjerno. Osigurajte ravnomjerno vlaženje poliranih površina nekoliko puta brisanjem. Ova je mjera nužna jer se proizvod, kao i svi neolakšani, vodeni proizvodi, koncentrira u lokve. Nenakvašena površina nije dovoljno zaštićena. Višak proizvoda treba ukloniti nakon cca. 10 – 20 min. Ne dopustiti da se osuši. Obradite samo djelomične površine. Ponoviti tretman na jako upijajućoj, hrapavoj podlozi ako je potrebno. Nakon cca. 20 minuta/20 °C, proizvod se počinje sušiti na površini.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,00 g/cm ³
Potrošnja	ovisno o sposobnosti upijanja podloge 20 m ² /l
Temperatura obrade	+5°C do +25°C
Izgled	bistar, žućkast

Napomene o proizvodu i obradi

Posebne napomene:

Kod poliranih površina osjetljivih na kiseline, kao što je vapnenac i mramor, potrebno je tretiranje probne površine, jer se može oštetiti izgled. Iako su proizvodi na bazi vode tolerantiji na vlažnu podlogu, svedjedno je potrebno da površina bude potpuno suha. Ako to nije slučaj, proizvod ne može ući u kapilare materijala, budući su ispunjene vodom. Kod djelomično suhe podloge, može doći do nejednakog prodiranja u materijal i stvaranja neravnomjernog sloja (varijacije boje). Na poliranim površinama jedva da dolazi do stvaranja perla efekta; na hrapavim površinama u manjoj mjeri nego što je poznato kod proizvoda na bazi otapala. Međutim, to ne znači da onečišćenja mogu prodrijeti u površinu (perla efekt nije isto što i prodiranje).

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Informacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sistem.
- Zadržite originalan proizvod svake šarže za radove popravka.

Kod naših podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobiveni pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjnja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i odlaganju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i nadzor izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Pridržavati se uobičajenih mjera opreza pri rukovanju s kemikalijama.
- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite zaprljanu, natopljenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno.

Zaštita ruku: Nije potrebno.

Materijal za rukavice

38269, IMPREGNACIJSKO SREDSTVO IG 20, vrijedi od: 12.04.2023, Stranica 2

Epoksi i poliuretanski podovi

- Odabir odgovarajuće rukavice ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i varira od proizvođača do proizvođača.
- Vrijeme proboja materijala za rukavice
- Točno vrijeme proboja mora saznati i pridržavati se proizvođač zaštitnih rukavica.
- Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale tijekom punjenja.
- Zaštita tijela: zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.