

Dubinski predpremaz LF 1



- > EC1 PLUS - vrlo niskih emisija
- > obojan plavo
- > bez otapala
- > dubinskog učinka
- > spremno za uporabu



Opis proizvoda

Visokokvalitetna, fino dispergirana disperzija sintetičke smole s izvrsnom penetracijom i izraženom dubinom djelovanja, plavo obojena za kontrolu nanošenja. Bez otapala prema TRGS 610.

Može se koristiti kao vezivni predpremaz prije ljepila za pločice, masa za niveliranje i izravnavanje, kao i za hidroizolacijske premaze na upijajućim podlogama.

Za unutarnje i zaštićene vanjske prostore, za grundiranje visoko upijajućih cementnih, anhidritnih i gipsanih estriha prije izravnavanja, polaganja podnih obloga ili lijepljenja parketa s Murexin SMP, PU i ljepilima na bazi sintetičkih smola.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KKA	-	24 KKA
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA
1 KG / KFL	6	288 KFL

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Ličilačka četka, spužvasti valjak, velur valjak kratkih dlačica, gumeni brisač.

Obrada

Nerazrijeđeni temeljni premaz nanosite ravnomjerno i temeljito na cijelu površinu valjkom. Ne izljevati na površinu kako bi se izbjeglo lokalno prezasićenje. Također treba izbjegavati stvaranje lokvi!

Tehnički podaci

Boja	plava
Potrošnja	cca. 150 g/m ²
Spremnost za polaganje	cca. 15 min kod podloga neosjetljivih na vlagu, odnosno cca. 6 - 8 sati na podlogama osjetljivih na vlagu
Temperatura obrade	> +5°C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 Plus

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Zid od opeke
Gips-kartonske ploče, gips-građevinske ploče
Porobeton

Nije pogodno: na plastici, metalu, premazima, kao predpremaz prije lijepljenje parketa s disperzijskim ljepilima.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Slojevi koji smanjuju prijanjanje ili su nestabilni, poput rubova estriha, sinteriranih slojeva, starog ljepila i ostataka postojećih podova, moraju se mehanički ukloniti brušenjem, glodanjem ili sačmarenjem.

Pripremite podlogu za polaganje pločica usisavanjem, brušenjem ili metenjem.

Pripremite podlogu za polaganje podova brušenjem i usisavanjem cementnih i kalcijevo-sulfatnih estriha.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.

Polaganje pločica i kamena

- Sustavi na bazi vode mogu se čuvati samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja s vodom; zbog toga uvijek preporučujemo što bržu upotrebu.
- Uvijek pustite da se prajmeri dobro osuše.
- Treba izbjegavati jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda.
- Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotokove ili tlo.
- U slučaju dodira s očima ili kožom odmah isprati s puno vode.
- Ispražnjeni spremnici od ostataka mogu se reciklirati. Ostaci materijala mogu se odložiti kao komunalni otpad nakon sušenja.
- Proizvod sadrži: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-(2H)-on.

Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće serije.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.