

TopLevel AM 20 Izravnavajući mort



> Brzog otvrdnjavanja
> Stabilan
> Do 20 mm u jednom sloju
> Za unutarnju i vanjsku upotrebu



Opis proizvoda

Visoko polimerom modificirani, vodootporni i otporni na smrzavanje, brzovezujući specijalni mort s hidrauličkim vezivanjem. Zahvaljujući posebnim dodacima, mort očvršćuje bez naprezanja u slojevima debljine do 20 mm te se odlikuje vrlo dobrim svojstvima pri obradi.
Za unutarnju i vanjsku primjenu, za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja pločica u stambenim prostorima, tuševima, na balkonima, terasama, u garažama, komercijalnim mokrim prostorima i na fasadama.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 270 dana.

Obrada

Preporučeni alat
Električni mikser malih broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, gleter, špahtla, letva za ravnanje.

Miješanje
U čistoj posudi za miješanje miješati sporohodnim električnim mješačem do postizanja homogene smjese bez grudica (vrijeme miješanja oko 4 minute).

Ugradnja
Svježe izmiješani mort nanijeti na grundiranu površinu. Pri obradi velikih površina izvesti odgovarajuće razdjelne rezove u svježem mortu.

Naknadna obrada:

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Odgovarajućim mjerama spriječiti prebrzo isušivanje svježeg morta.
Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca 1,6 kg/m² za mm debljine sloja
Debljina sloja	max. 20 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca 2 - 4 sata
Vrijeme obrade	cca 30 min
Potreba za vodom	cca 0,20 l/kg (odgovara 5 l / 25 kg)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
Tlačna čvrstoća:
1 dan - 1,6 N/mm²
7 dana - 4,5 N/mm²
28 dana - 12,4 N/mm²

Podloga

Prikladne podloge
Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Vapneno-cementna žbuka
Zidano ziđe
Oplatni glatki beton
Porobeton
Ploče na osnovi drva

Nije pogodno na drvu, plastici, metalu, vodo-odbojnim površinama kao na građevinskom materijalu od gipsa.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis
Upijajuće podloge: MurePrime LF 1
Neupijajuće podloge: MurePrime D4 Rapid

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji je već počeo vezivati ne smije se dodatno razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Napomene o uvjetima okoline:
- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
-Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:
- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com