


MASA ZA IZRAVNAVANJE TRASS AM 50



- > sadrži tras
- > vrlo brzog stvrdnjavanja
- > do 50 mm u jednom sloju
- > visoke stabilnosti



Opis proizvoda

Masa za izravnavanje vrlo brzog stvrdnjavanja sa sadržajem pucolana, visoko oplemenjena, hidrauličnog vezivanja, otporna na vodu i smrzavanja. Zahvaljujući posebnim dodacima, masa stvrdnjava bez napetosti do 50 mm i pokazuje vrlo dobra obradiva svojstva. Za unutarnju i vanjsku upotrebu, za poravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja keramičkih i kamenih obloga u stambenom prostoru, kupaonicama, na balkonima, terasama, garažama, u bazenima, komercijalnim mokrim područjima i na fasadama.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 270 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mikser malog broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, gleter, špahtla, letva za ravnjanje.

Miješanje

Miješati u čistoj posudi za miješanje električnim mješačem na malom broju okretaja do homogene smjese bez grudica (vrijeme miješanja oko 4 minute).

Obrada

Prije nanošenja morta, nanijeti kontaktni sloj na prethodno pripremljenu površinu temeljnim premazom. Za primjenu na velikim površinama izvesti vodilice.

Polaganje keramike i kamena

Naknadna obrada:

Spriječite brzo sušenje svježeg morta odgovarajućim mjerama. Nakon uporabe očistite alat vodom.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 1,6 kg/m ² po mm debljine sloja
Debljina sloja	max 50 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 1 - 6 sata (ovisno o debljini sloja)
Vrijeme obrade	cca. 30 min
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	CT-C12-F4
Tlačna čvrstoća	1 dan - 4,1 N/mm ² 7 dana - 9,7 N/mm ² 28 dana - 13,5 N/mm ²
Zahtjev za vodom	cca. 0,16 l/kg (odgovara 4 l / 25 kg)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 13813

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Zid od opeke
Oplatni glatki beton
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

40012, MASA ZA IZRAVNAVANJE TRASS AM 50, vrijedi od: 19.03.2024, Stranica 2

Polaganje keramike i kamena

- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjeanja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.