

DRENAŽNI MORT TRASS

DMT 40

- > visoke vodopropusnosti
- > otporan na mraz
- > smanjuje iscvjetavanje



Opis proizvoda

Industrijski pripremljen, vodopropusni jednozrnati mort na bazi vulkanskog tufa (trass) razreda C 16/20, otporan na mraz i iscvjetavanje. Za vanjsko polaganje pločica ili prirodnog kamena, kao drenažni podložni beton za polaganje opločnika, kao vezani estrih koji propušta vodu. Za ugradnju mokro na mokro ili nakon sušenja za tankoslojnu ugradnju na odvodne sustave.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
30 KG / PS		42

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat:

Ručni mješač, prikladna posuda za miješanje, miješalica, silna miješalica, letva za ravnanje.

Miješanje:

U prikladnoj posudi za miješanje pomoću ručnog mješača ili miješalice miješati u zemljano vlažnu smjesu, homogenu i bez grudica.

Obrada:

Nanijeti svježi mort na još svježi vezni most Repol HS 1 i izravnati letvom. Zatim ga stisnuti i zagladiti drvenom gladilicom. Pločice ili ploče mogu se lijepiti sljedeći dan.

POLAGANJE NA POSTELJICU MORTA: Na svježi vezni most Repol HS 1 nanijeti drenažni mort i izravnati ga do potrebne visine. Nanijeti ljepilo na stražnju stranu nekalibriranih ploča od prirodnog kamena i utapkati u mokru posteljicu drenažnog morta.

Polaganje keramike i kamena

POLAGANJE OPLOČNIKA: Na pripremljenu podlogu nanijeti drenažni mort i postaviti opločnike.

Naknadna njega: Poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo prebrzo sušenje svježeg morta (npr. prekrivanjem).

Tehnički podaci

Maksimalna veličina zrna	cca 4 mm
Potrošnja	cca 19 kg/m ² /cm, ovisno o debljini sloja
Moguće opteretiti	nakon cca 3 dana
Debljina sloja	s dovoljnim nagibom cca 30 - 60 mm ovisno o opterećenju i zbijanju
Vrijeme obrade	cca 3 sata
Potreba vode	cca. 2 l / 30 kg
Vodopropusnost	cca 7 x 10 ⁻⁵ m/s prema DIN 18130-1
Spremno za polaganje	a) izravno na posteljicu morta, mokro na mokro b) nakon 24 sata (ovisno o debljini sloja)

Podloga

Prikladne podloge:

Nosiva betonska ploča ili estrih s padom od najmanje 2 %. Očistiti podlogu i odstraniti nevezane dijelove.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjavanja prikladnosti proizvoda.

40026, DRENAŽNI MORT TRASS DMT 40, vrijedi od: 19.10.2021, Stranica 2

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.