


## Drenažni mort Trass DMT 40



- > Smanjuje iscvjetavanja
- > Otporan na mraz
- > Visoke vodopropusnosti



### Opis proizvoda

Tvornički pripremljen, jednozrnnati mort s dodatkom trass-a, klase C16/20. Veće otpornosti na smrzavanje, smanjenog iscvjetavanja, vodopropustan. U vanjskom području za polaganje pločica ili prirodnog kamena kao drenažni podložni beton, za popločavanje kao vodopropusni vezani estrih. Za mokro na mokro polaganje ili nakon sušenja za tankoslojno polaganje i na sustav drenažnih membrana.

#### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
30 KG / PS	-	36 PS

#### Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Ručni mješač, prikladna posuda za miješanje, miješalica, silna miješalica, letva za ravnjanje.

#### Miješanje

U prikladnoj posudi za miješanje pomoću ručnog mješača ili miješalice mješati u zemljano vlažnu smjesu, homogenu i bez grudica.

#### Obrada

Nanijeti svježi mort na još svježi Vezni mort HS 1 i izravnati letvom. Zatim ga sabiti i zagladiti. Pločice ili ploče mogu se lijepiti sljedeći dan.

**POLAGANJE NA POSTELJICU MORTA:** Na svježi Vezni mort HS 1 nanijeti drenažni mort i izravnati ga do potrebne visine. Nanijeti ljeplilo na stražnju stranu nekalibriranih ploča od prirodnog kamena i utapkati u mokru posteljicu drenažnog morta.

# TEHNIČKI LIST

Polaganje keramike i kamena

MUREXIN

**POLAGANJE OPLOČNIKA:** Na pripremljenu podlogu nanijeti drenažni mort i postaviti opločnike.

**Naknadna njega:** Poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo prebrzo sušenje svježeg morta (npr. prekrivanjem).

## Tehnički podaci

Maksimalna veličina zrna	cca. 4 mm
Potrošnja	cca. 19 kg/m <sup>2</sup> /cm
Debljina sloja	s dovoljnim nagibom cca. 30 - 60 mm ovisno o opterećenju i zbijenosti
Vrijeme obrade	cca. 3 sata
Potreba vode:	cca. 2 l / 30 kg
Vodopropusnost:	cca. $7 \times 10^{-5}$ m/s prema DIN 18130-1
Spremno za polaganje:	a) izravno na posteljicu morta, mokro na mokrom b) nakon 24 sata (ovisno o debljini sloja)

## Podloga

### Prikladne podloge

Nosiva betonska ploča ili estrih s padom od najmanje 2 %.  
Očistiti podlogu i odstraniti nevezane dijelove.

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

### Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
  - Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
  - Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
  - Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
  - Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
  - Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
  - Zaštiti susjedne dijelove!
- 
- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
  - Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
  - Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može oslobođiti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](#).