

HydroStop 1 KS Tekuća folija



- > Spremno za upotrebu
- > Obradivo valjkom ili lopaticom
- > Sukladno EN 14891
- > Vrlo niskih emisija - EC 1-PLUS

Opis proizvoda

Brzосуећа, без отапала, водонепропусна, једнокомпонентна, трајноеластична хидроизолација испод керамичких облога, без спојева и прекида.

Samo za unutarnju upotrebu kao vodonepropusni premaz u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom u mokrim prostorima (npr. tuš kabine, kupaoalice, parne kupelji i sl.) protiv vode bez pritiska. Udovoljava zahtjevima normi EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 – W4, u skladu s DIN 18534 za klasu izloženosti vodi W0-I, W1-I, W2-I (Zid), kao i prema načelima ispitivanja za izdavanje опћег грађевинско-надзорног сертификата (abP).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KE	-	24 KE
14 KG / KE	-	36 KE
7 KG / KE	-	85 KE
4 KG / KE	-	100 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od janjeće kože ili spužvasti valjak, gleter.

Obrada

Materijal izravno iz ambalaže, odgovarajućim alatom, nanijeti u dva međusobno neovisna radna postupka, po cijeloj površini, ravnomjerno i ujednačenoj debljini sloja, bez neobrađenih mjesta. Između pojedinih radnih postupaka premaz se mora odgovarajuće osušiti. U području spojeva zidova i podova potrebno je ugraditi Murexin brtvvenu traku (uključujući eventualno potrebne komponente sustava). Na mjestima izlaza cijevi i odvoda vode preporučuje se ugradnja Murexin brtvenih manžeta DZ 35 odnosno DZ 70.

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Tehnički podaci

μ-vrijednost	cca. 2500
Boja	žuta, plava
Potrošnja	cca. 1,5 kg/m ² po mm debljine sloja (cca. 0,8 kg/m ² za 0,5 mm debljine suhog sloja)
Debljina suhog sloja	min. 0,5 mm (u 2 sloja), max 2,0 mm (u 2 sloja)
Spremnost za polaganje	nakon cca. 3 sata
Vrijeme sušenja nakon 1. nanosa	cca. 10 min
Radni koraci:	Potrebno je nanijeti najmanje dva sloja

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

ÖNORM B 3407

DIN 18534

EN 14891

GEV-Emicode

Podloga

Prikladne podloge

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana žbuka

Vapneno-cementna žbuka

Cigleno ziđe

Gips-kartonske, gips-građevinske ploče

Oplatni glatki beton

Porobeton

Materijali na osnovi drva

Nije prikladno za opterećenja vodenim pritiskom npr. bazeni i za vanjsko područje (balkoni, terase).

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Potrebna je odgovarajuća priprema podloge temeljnim premazom prije ugradnje proizvoda.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!

40035, HydroStop 1 KS Tekuća folija, vrijedi od: 07.09.2026., Stranica 2

Polaganje pločica i kamena

- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Povezani hidro-izolacijski premazi moraju se nanijeti u najmanje 2 sloja.
- Zamiješani materijal koji se već počinje aglomerirati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!
- Prije nanošenja, oštećenja i neravne površine najprije je potrebno izravnati u posebnom postupku.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Povezani hidro-izolacijski premazi ne mogu zamijeniti konstrukcijsku hidro-izolaciju.
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije uključiti.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com