

HydroStop DU 15

Hidroizolacija kupaoice



- > brzo suši
- > primjena valjkom ili lopaticom
- > spremno za upotrebu



Opis proizvoda

Brzосуећа, без отапала, водонепропусна, једнокомпонентна, готова за употребу, трајноелastična, беђавна и безфугна hidroizolacija u sustavu s keramičkom oblogom.

Samo za unutarnju primjenu, za беђавnu hidroizolaciju zidnih i podnih površina u vlažnim prostorima (npr. tuševi, kupaoice i sl.), za заштиту od vode bez hidrostatskog tlaka, neposredno ispod keramičkih obloga.

U skladu s normom EN 14891, ÖNORM B 3407, klase W1–W4, te prema ZDB smjernicama za klasu opterećenja vlagom A0.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KE	-	24 KE
14 KG / KE	-	36 KE
7 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Spužvasti valjak ili valjak od janjeće kože, gleter.

Ugradnja

Materijal nanositi izravno iz ambalaže odgovarajućim alatom u dva odvojena radna postupka, ravnomjerno po cijeloj površini, bez praznina i ujednačene debljine sloja. Između pojedinih radnih postupaka premaz se mora odgovarajuće osušiti. Na spojevima zidova i podova potrebno je ugraditi Murexin brtvenu traku DB 70. Na mjestima prodora cijevi i odvoda preporučuje se ugradnja Murexin brtvenih manžeta DZ 35 odnosno DZ 70.

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Tehnički podaci

μ-vrijednost	cca. 2500
Boja	siva
Potrošnja	cca. 1,5 kg/m ² za mm debljine sloja (cca. 0,8 kg/m ² za 0,5 mm debljine sloja)
Debljina suhog sloja	min. 0,5 mm (u 2 sloja), max. 2,0 mm (u 2 sloja)
Vrijeme prozračivanja	cca. 10 min za 1. sloj
Spremnost za polaganje	nakon cca. 3 sata
Radni koraci	potrebna su minimalno 2 sloja
Polaganje pločica	nakon cca. 3 sata

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

ÖNORM B 3407

ZDB-Merkblatt

EN 14891

Podloga

Prikladne podloge

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana žbuka

Vapneno-cementna žbuka

Ziđe od opeke

Gips-kartonske ploče, gips-građevinske ploče

Oplatni glatki beton

Porobeton

Materijali na osnovi drva

Nije pogodno za podloge opterećene vodom pod pritiskom npr. u bazenima i na otvorenom (balkoni, terase).

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Potrebna je odgovarajuća priprema podloge nanošenjem temeljnog premaza.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!

40041, HydroStop DU 15 Hidroizolacija tuša, vrijedi od: 10.08.2026., Stranica 2

Polaganje pločica i kamena

- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Povezani hidro-izolacijski premazi moraju se nanijeti u najmanje 2 sloja.
- Zamiješani materijal koji se već počinje stvrdnjavati ne smije se dalje razrijediti ili miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okolišu:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!
- Prije nanošenja, oštećenja i neravne površine najprije je potrebno izravnati u posebnom postupku.

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.
- Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod pločica povezanih ljepljivom, ne mogu zamijeniti hidroizolaciju konstrukcijskog dijela građevine.
- Tijekom obrade i stvrdnjavanja podno grijanje se ne smije uključiti.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujuć te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com