

Ljepilo i masa za brtvljenje DKM 95

- > brtvljenje + ljepljenje s jednim proizvodom
- > vrlo niskih emisija – EC1-PLUS
- > vodonepropusno i paropropusno
- > razdvaja
- > za problematične podlove



Opis proizvoda

Novi tip jednokomponentne hidroizoalcije i ljepila za pločice i ploče na osnovi cementa, hidrauličnog vezivanja, vodonepropusno ali otvoreno za difuziju vodene pare, fleksibilno.

Za unutarnju i vanjsku upotrebu, za izradu hidroizolacije bez šavova i spojeva na zidnim i podnim površinama direktno ispod keramičkih pločica i ploča (prema EN 14891 i ÖNORM B 3407 W1-W6), kao i za ljepljenje keramičkih podnih obloga u slučaju velikih toplinskih ili mehaničkih opterećenja, kao što su balkoni i terase (specijalno kod ljepljenja gress porculana), za drvene ili metalne podlove itd. Hidroizoliranje i ljepljenje se treba izvršiti u dva radna koraka!

Oblik isporuke:

Pakiranje	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / PS		48

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Sprorotirajući električni mikser, gladilica, nazubljeni gleter.

Miješanje:

Dodati materijal u vodu za miješanje te električnim mikserom na malim okretajima miješati sve dok se ne postigne homogena masa bez grudica (vrijeme miješanja otprilike 3 minute).

Obrada:

Brtvljenje i ljepljenje mora se uvijek izvesti u dva radna koraka!

Kao hidroizolacija:

Ispravnno zamiješanu masu pomoću gladilice nanijeti punoplošno na podlogu u jednolikoj debljini sloja. Koristiti Murexin trake za brtvljenje za zidne i podne spojeve. U području prodora cijevi i odvoda,

preporučeno je korištenje manžeta za brtvljenje i sifonskih brtva.

Kao ljepilo:

Nanijeti ljepilo na podlogu u dva radna koraka. U prvom koraku nanosi se tanki sloj utisnut u podlogu, a u drugom koraku ljepilo se nanosi na još svježi prvi sloj odgovarajućim nazubljenim gleterom pod kutom 45 - 60°. Obloga se utisne u ljepilo a eventualni višak uklanja se vlažnom spužvom.

U vanjskom području, bazena kao i kod vrlo opterećenih površina, potrebno je nanositi ljepilo kombiniranim postupkom tzv. "buttering floating". Za nepoznate vrste kama potrebno je izvesti probno polaganje.

Naknadna obrada:

Štiti od mehaničkog opterećenja (hodanja) otprilike 24 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja

kao hifroizolacija: cca. 1,5 kg/m² po mm

Debljina sloja

kao ljepilo: cca. 3 kg/m² ovisno o formatu pločica

Vrijeme sušenja

kao hidroizolacija cca. 2 mm i kao ljepilo max. 8 mm

Vrijeme obrade

kao hidroizolacija 1. sloj cca. 2 sata i kao ljepilo cca. 24 sata

Potreba vode

kao hidroizolacija cca. 60 min. i kao ljepilo cca. 40 min.

kao hidroizolacija 6,0 l / 20 kg i kao ljepilo 4,8 l / 20 kg

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 14891

ZDB-Merkblatt

EN 12004 i EN 12002

ÖNORM B 3407

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gips žbuka

Vapneno-cementna žbuka

Zide

Gips-kartonske ploče, gips-građevinske ploče

Glatki oplatni beton

Porobeton

Drvene podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masnoće,

40300, Ljepilo i masa za brtvljenje DKM 95, vrijedi od: 28.10.2019, Gobo Lorens, Stranica 2

sredstva za odvajanje i labavih dijelova i mora odgovarati primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima kao i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Infromacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prijе upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Inormacije o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštítite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštítite susjedne komponente!
- Prijе nanošenja brtvila, oštećenja i neravne površine prvo moraju biti izravnani u posebnom postupku.
- U vanjskim prostorima, u stalno vlažnim područjima, u jako opterećenim područjima, kao i za prirodnom kamenu i velikim formatima, mora se koristiti kombinirana metoda (buttering/floating).

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da se prethodno napravi probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalni originalni proizvod odgovarajuće serije.
- Za grijane estrihe potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanja se ne smije uključivati tijekom obrade i očvršćivanja.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obvezе je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.