

FLEKSIBILNO LJEPILO TRASS KTF 55



- > do debljine sloja 20 mm
- > fleksibilno
- > povećane stabilnosti
- > minimalizira iscvjetavanje



Opis proizvoda

Praškasto, hidraulički otvrdnjavajuće, fleksibilno cementno ljepilo, visoko obogaćeno, otporno na vodu i smrzavanja, za polaganje u debljini sloja od 3 do 20 mm specijalno za polaganje prirodnog kamena. Ljepilo nudi veću sigurnost u pogledu sprječavanja iscvjetavanja i promjena boje. Za unutarnje i vanjske prostore za fleksibilno polaganje keramičkih pločica, ploča, neprozirnog kamena, mozaika, betonskih ploča i cotto pločica kao i jako profiliranih ploča bez niveliranja podloge tijekom polaganja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Sporo-rotirajući električni mikser, odgovarajuća posuda za miješanje, zidarska žlica, nazubljeni gleter, spužva. Nazubljeni gleter mora biti usklađen s odgovarajućim materijalom za polaganje i podlogom.

Miješanje

U čistoj posudi izmiješati sporo-rotirajućim električnim mikserom dok ne dobijemo homogenu smjesu bez grudica (vrijeme miješanja cca 3 minute).

Obrada

Ljepilo se nanosi na podlogu u dva radna koraka. U prvom koraku nanosi se tanki kontaktni sloj ravnom stranom gletera, na koji se dok je još svjež nanosi drugi sloj ljepila nazubljenom stranom

Polaganje keramike i kamena

gleterom odgovarajućeg ozubljenja pod kutom od 45° do 60° u odnosu na podlogu. Oblogu utisnuti u svježe ljepilo a eventualni višak uklanja se vlažnom spužvom.

U vanjskom području,, kod plivajućih bazena te na vrlo opterećenim mjestima koristi se kombinirani postupak, "Buttering Floating".

Kod nepoznatih vrsta kamena preporučuje se probno lijepljenje.

Tehnički podaci

Boja	siva
Potrošnja	Potrošnja prema ozubljenju: cca. 1,8 kg/m ² kod 6 mm ozubljenja, cca. 2,4 kg/m ² kod 8 mm ozubljenja, cca. 3,1 kg/m ² kod 10 mm ozubljenja
Debljina sloja	max. 20 mm
Vrijeme sazrijevanja	bez
Vrijeme obrade	cca. 4 sata
Otvoreno vrijeme	cca. 30 min
Mogućnost korekcije	cca. 5 min
Mogućnost fugiranja	nakon cca. 12 - 24 sata (ovisno o debljini sloja)
Potpuno opteretivo	nakon cca. 3 - 4 dana (ovisno o debljini sloja)
Potreba vode	cca. 0,24 l/kg (odgovara 6 l / 25 kg)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 12004

EC1 Plus

Podloga

Prikladne podloge

Beton

Cementni estrih

Anhidritni estrih

Lijevani asfalt

Gipsana žbuka

Vapneno-cementna žbuka

Cigleni zid

Gips-kartonske ploče, gips građevinske ploče

Oplatni glatki beton

Porobeton

Drveni materijali

Nije pogodno: Na drvu, metalu, plastici, cementno vezane podloge prije konačnog vremena stezanja.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine,

Polaganje keramike i kamena

ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "općeprihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Zamiješani materijal koji se već počinje vezivati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Kombinirani postupak (premazivanje maslacem/plutanje) trebao bi se koristiti na otvorenom, u trajno vlažnim područjima, u intenzivno korištenim područjima, kao i s prirodnim kamenom i velikim formatima.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Izbjegavajte jesti, piti i pušiti tijekom obrade ovog proizvoda.
- Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodotokove ili tlo.

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.
- U slučaju grijanih estriha, standardizirani postupak zagrijavanja mora se provesti prije polaganja.
- Podno grijanje ne smije biti uključeno tijekom obrade i stvrdnjavanja.
- Očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.
- Nošenje zaštitnih rukavica.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dođe u kontakt s vašim očima, odmah ih isperite s puno vode i obratite se oftalmologu.
- Zaštitite ruke vodootpornim rukavicama za teške uvjete rada.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte produljeni kontakt kože s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Zahvaćene dijelove kože potrebno je odmah temeljito oprati vodom.
- Što je dulje svježe ljepilo ili materijal za ugradnju na vašoj koži, to je veći rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Držite djecu dalje od svježeg ljepila ili materijala za ugradnju.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.