


Boje i premazi

DURAPID XS 40, fina masa za izravnavanje



- > za debljine sloja bez skupljanja od 0-10 mm
- > moguće izravnavanje na "nulu"
- > za Q1 - Q4 gletanje
- > može se koristiti izravno na betonu



Opis proizvoda

Fina masa za izravnavanje DURAPID XS 40 je visokokvalitetna, oplemenjena glet masa u prahu, na bazi gipsa. Masa za izravnavanje za ručnu obradu u svim unutarnjim prostorima s normalnom vlagom, uključujući i kućne vlažne prostorije. Za izradu glatkih površina i zapunjavanje rupa, fuga i pukotina, kao i u suhoj gradnji.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / PS	-	54

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Sporohodna električna miješalica, odgovarajuća posuda za miješanje, lopatica, gleterica, špahtla. Alat se čisti čistom vodom.

Miješanje

Masu u čistoj posudi za miješanje usipajte u predviđenu vodu dok se na površini ne stvore suhi otoci praha. Za 20 kg DURAPID XS 40 potrebno je cca 12,5 litara vode. Nakon vremena sazrijevanja od 1 do 3 minute, lopaticom se miješa homogeno i bez grudica ručno ili strojno pomoću sporohodne miješalice dok se ne postigne kremasto-pastasta konzistencija. Nakon toga masa je lagana za obradu oko 90 minuta.

Obrada

Obrada kao izravnavajuća masa:

U prvom koraku ispunite duboke fuge, rupe i pukotine. Ako je potrebno, prilagodite susjedne površine u drugom koraku. U slučaju visokih zahtjeva kvalitete, po potrebi nanosite treći tanki sloj

50115, DURAPID XS 40, fina masa za izravnavanje , vrijedi od: 18.04.2023, Stranica 1

Boje i premazi

DURAPID XS 40. Vrijeme obrade je oko 90 minuta u svakom slučaju. Prethodni sloj se mora potpuno osušiti prije nanošenja sljedećeg sloja.

Naknadna obrada:

Prije nanošenja sljedećeg sloja mase ili premaza/obloge prethodni sloj mase za izravnavanje mora biti potpuno suh i bez prašine.

Potreban temeljni premaz uskladiti s Murexin finom masom za izravnavanje i naknadnim premazom.

Tehnički podaci

Nasipna gustoća	cca. 0,8 kg/dm ³
Maksimalna veličina zrna	0 - 0,2 mm
Potrošnja	cca. 0,8 kg/m ² po mm debljine sloja
Vrijeme obrade	cca. 90 min
Savojno-vlačna čvrstoća	> 1 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	> 2 N/mm ²
Temperatura obrade	> +5°C
Potreba vode	cca. 0,63 l/kg (= 12,5 l / 20 kg vreća)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

4B sukladno EN 13963

C6/20/2 prema EN 13279

Q1-Q4 prema Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. (Njemačka)

Podloga

Prikladne podloge

Vapneno-cementne i cementne žbuke P Ic; PII; P III

Vapneno-cementne i cementne žbuke P II & P III

Gipsana žbuka i gotova žbuka P IV i PV

Gips-građevinske ploče i gips kartonske ploče

Beton, porobeton

Izloženi zid

Nosivi stari premazi

Podloga mora biti suha, nezamrznuta, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te mora biti u skladu s važećim tehničkim nacionalnim i europskim direktivama, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis

50115, DURAPID XS 40, fina masa za izravnavanje , vrijedi od: 18.04.2023, Stranica 2

MUREXIN Tiefengrund LF 14 za prethodnu obradu pobrušenih i upijajućih mineralnih podloga.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale na odgovarajući način opustite!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Praškasta punila potrošiti odmah nakon otvaranja originalnog pakiranja.
- Nemojte dodavati vodu gipsanim masama za izravnavanje koje su već vezale; Očistite posudu za miješanje prije svake nove smjese.
- Pore i šupljine u betonu moraju se popuniti zasebno, posebno kako bi se izbjeglo stvaranje mjehurića u ispuni.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetera i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Povećana vlažnost zraka kao posljedica žbukanja i radova na estrihu može dovesti do bubrenja i ljuštenja gipsanog punila.

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Obratite pažnju na tehničke listove proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Moraju se poštovati uobičajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava:

- Nije potrebno ako je prostorija dobro prozračena.
- Filtri P2.

Štitnik za ruku:

- Zaštitne rukavice.
- Materijal za rukavice mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak.

Materijal za rukavice

- Koristite rukavice od stabilnog materijala (npr. nitril).

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita za oči: Čvrsto zatvorene zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.