

AKRILNI KIT AC 10

- > bez otapala
- > moguće prebojiti
- > odličan za obradu



Opis proizvoda

Jednokomponentno brtvilo spremno za upotrebu na bazi akrilata. Topivo u vodi, otporno na svjetlost, bez mirisa, bez otapala i ne sadrži ftalate. Za fugiranje fuga i pukotina u unutarnjem i vanjskom prostoru na žbuci, betonu, zidovima, gips kartonu, drvu i iverici, kamenu, upijajućoj keramici, aluminiju i metalima zaštićenim od korozije, gdje se mogu dogoditi samo lagani pomaci. Nije prikladno za mokra opterećenja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 STK / KTU	12	936

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 2 godine. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ručni ili pištolj za kartuše na komprimirani zrak.

Obrada

Najprije odvrnite plastičnu mlaznicu i odrežite gornji dio konusa navoja. Mlaznica se odreže ovisno o širini fuge. Nanesite smjesu na spoj s ručnim pištoljem ili pištoljem na komprimirani zrak. Zatim zagladite spoj vodom i sredstvom za vlaženje ili drvenom strugalicom. Nakon potpunog stvrdnjavanja materijal se može prebojiti komercijalno dostupnim disperzijskim bojama, pri čemu se mogu pojaviti različite nijanse boje zbog različite upojnosti podloge. Materijal je potrebno zaštititi od kiše i mehaničkih naprezanja do potpunog stvrdnjavanja. Spriječite da prašina i prljavština prodru u površinu.

Tehnički podaci

Boje i premazi

Gustoća	cca. 1,62 g/cm ³
Potrošnja	cca. 12,5 l po m za fugu 5 mm x 5 mm
Vrijeme do stvaranja korice	cca. 10 min
Stvrdnjavanje	1-2 mm po danu
Shore-A tvrdoća	cca. 35 - 40
Istezanje do loma	150 %
dopuštena ukupna deformacija	10 %
Temperatura obrade	cca. +5°C do +40°C

Podloga

Prikladne podloge

Vapneno-cementne i cementne žbuke P Ic; P II; P III
Vapneno-cementne i cementne žbuke P II & P III
Gipsana žbuka i gotova žbuka P IV i PV
Gips-građevinske i gips-kartonske ploče
Beton, porobeton
Vidljivi zidani zid
Održivi stari premazi

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis

Murexin Tiefengrund LF 14 nerazrijeđen za predobradu poroznih i upijajućih podloga. Alternativno, 1 dio Murexin Fugenacryl AC 10 razrijeđen s 2 dijela vode može se koristiti kao temeljni premaz.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Obratite pažnju na tehničke listove proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.

50300, AKRILNI KIT AC 10, vrijedi od: 19.04.2023, Stranica 2

Boje i premazi

- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

- Odmah skinite prljavu, natopljenju odjeću.

- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: nije potrebno.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Nitrilna guma

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.