

FASADNA SILIKONSKA BOJA SILOXAN SX 80

- > prozračna
- > visoka difuznost
- > perla efekta



Opis proizvoda

Visokokvalitetna, vrlo izdašna silikonska boja s perla efektom odbijanja vode. Postojana na vremenske uvjete, visoke paropropusnosti i CO₂, odbojna na vodu i prljanje, stoga je vrlo prikladna za žbuke bogate vapnom, otporne na onečišćenja zraka.

Za premaze na novim neobojanim završnim žbukama, kao i kod obnavljanja na starim premazima koji dobro prianjaju u interijeru i eksterijeru. Za prozračne prirodne premaze na mineralnim površinama kao što su žbuke svih vrsta, beton, kameni zidovi.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
20 KG / KE	-	24
5 KG / KE	-	85

Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak, kist, airless uređaj za špricanje
Nakon upotrebe alat oprati čistom vodom.

Obrada

Murexin fasadna silikonska boja SX 80 može se nanositi kistom, valjkom ili prskanjem (također airless). Obično su potrebne 1-2 radne operacije. Za raspršivanje airless preporučujemo sljedeću konfiguraciju: mlaznica 0,026 - 0,031" = 0,66 - 0,79 mm, tlak materijala 160 - 180 bara, kut raspršivanja 40 - 80°.

Tehnički podaci

52405, FASADNA SILIKONSKA BOJA SILOXAN SX 80, vrijedi od: 17.05.2023, Stranica 1

Gustoća	cca. 1,5 kg/l
SD-vrijednost	cca. 0,06 (kod 100 µm debljine sloja)
Boja	baza bijela, transparent; može se nijansirati s full-ton, osnovnim i bojama za toniranje te putem Murexin Mix-sustava
Sjaj	G3; stupanj sjaja 8,1
Potrošnja	po premazu na finoj žbuci od cca. 150 - 220 ml/m ² gruboj žbuci od cca. 220 - 300 ml/m ² Točna potrošnja ovisi o podlozi i izvođenju.
Vrijeme sušenja	nakon cca. 6 - 8 h površinski suho i može se prebojati. Nakon cca. 24 h otporno na kišu. Potpuno otporno nakon cca. 3 dana pri 20°C i 55% r.v.z. Konačna otpornost postiže se nakon otprilike cca. 28 dana.
Difuzija vodene pare	V1 (visoko); 0,07 m
Vodotjesnost	W2 (srednja); 0,173 kg/(m ² · h0,5)
Stupanj sjaja	mat
Granulacija	S1; < 100 µm

Podloga

Prikladne podloge

Vapneno-cementne i cementne žbuke P Ic; P II; P III

Vapneno-cementne i cementne žbuke P II & P III

Gips i gotove gips žbuke P IV & P V

Gips-građevinske i gips-kartonske ploče

Beton, Porobeton

Vidljiva cigla

Nosivi stari premazi

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i rastresitih dijelova te u skladu s važećim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima te "opće priznatim tehničkim pravilima struke".

Alkalijom bogate žbuke ili beton (ponovno ožbukane površine) treba pravilno obraditi. Slojeve sredstva za odvajanje treba ukloniti prikladnim sredstvima. Stare boje koje slabo drže ili nisu otporne na bubreњe treba ukloniti bez ostataka. Stare lak i uljane boje isperite amonijačnom vodom i temeljito oprati.

Za idealan sustav

Opis

Murexin Dubinski predpremaz LF 14 za grundiranje upijajućih i prašnjavih mineralnih podloga.

Napomene o proizvodu i obradi

Boje i premazi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Pažljivo otvorite spremnik, uklonite sav osušeni materijal i dobro promiješajte proizvod!
- Sustavi na bazi vode imaju samo ograničen rok trajanja nakon razrjeđivanja s vodom; stoga preporučujemo što bržu obradu.
- Uvijek radite mokro na mokro kako biste izbjegli naslage.
- Konačna otpornost na pranje i trljanje postiže se nakon približno 28 dana.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod +5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.
- Kod korištenja intenzivnih, brillantnih i tamnih tonova boje, preporučamo koristiti kvalitetu boje mokrog otiranja klase ≤ 2 u najmanje "svilenom mat" (razina sjaja >15/60° MW) i prethodno poravnati podlogu u "bijeloj boji".
- U slučaju bočne rasvjete, preporučamo korištenje kvalitete boje mokrog otiranja klase ≤ 2 u "dubokom matu" (razina sjaja <5/85° MW).

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti koje su dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Moraju se poštivati uobičajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
- Držati podalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, kontaminiranu odjeću.
- Operite ruke prije pauza i na kraju posla.

Zaštita dišnih putova: Samo kod prskanja bez odgovarajućeg usisavanja.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice:

- Koristite rukavice izrađene od stabilnog materijala (npr. Nitrila).
- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o ostalim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja u materijal za rukavice

- Točan probaj kroz vrijeme može saznati proizvođač zaštitnih rukavica i mora se poštivati.

Zaštita za oči: zaštitne naočale. Prilikom pretakanja preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.