

## AQUA PREMAZ ZA BETON RC 414



- > pogodno za tankvane
- > dobre otpornosti
- > vodom razrjediv



### Opis proizvoda

Premaz za beton polumat sjaja, vodom razrjediv, bez otapala, vrlo dobre adhezije na betonske podove, otporan na habanje, dobre pokrivnosti. Postojan na vremenske utjecaje, srednje do dugoročno otporan na djelovanje vode, sredstva za čišćenje, goriva, mineralna ulja, razrijeđene kiseline i lužine, kao i brojne kemikalije. Pogodan za mazanje i primjenu valjkom. Idealno za premazivanje betonskih podova, estriha u podrumima i pomoćnim prostorijama, praonicama rublja i ostalim vlažnim prostorijama, kade za prikupljanje lož ulja. Na otvorenom za oblaganje balkona i terasa, betonskih stepenica, itd. Nije prikladno za garažne podove.

Dostupno na skladištu: srebrno siva RAL 7001 i šljunčano siva RAL 7032.

Moguće tonirati po grupama boja 1 - 4.

Moguće tonirati u 113 RAL i 209 Murexin Eurocolors i Essence of Colors bojama.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KE	-	36
4 L / KE	-	85
0.75 L / BDO	6	396

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Valjak, četka.

Očistite alat čistom vodom nakon upotrebe

#### Ugradnja

Nanošenje se vrši četkom ili valjkom. Na neoštećenim zaštićeni premazom betonskim površinama nije potreban temeljni premaz.

Prvi sloj se može razrijediti s 10-20% vode kako bi se omogućilo bolje prodiranje u podlogu. Nakon sušenja (cca. 2 - 4 sata) nanijeti drugi sloj.

Nakon tjedan dana sušenja, premaz može biti izložen trajnom opterećenju vodom. Preporuča se 2 - 3 sloja.

### Tehnički podaci

Gustoća	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Viskoznost	cca. 13000 mPas
Boja	šljunčano siva, srebrno siva
Potrošnja	cca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup> po premazu
Razrjeđivanje	voda
Vrijeme sušenja	pri 20°C moguće premazivati nakon 2 - 4 sata

### Podloga

#### Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Ostaci hrđe i labavi ostaci boje na metalnim podlogama pravilno ukloniti prije nanošenja.

Nevezani ostaci boje na drvenim podlogama uklanaju se mehanički, posivjele i trošene drvene površine predtretiraju se do nosive drvene podloge.

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Pažljivo otvorite posudu i dobro promiješajte proizvod!
- Sustavi na bazi vode imaju samo ograničen rok trajanja nakon razrjeđivanja s vodom; stoga preporučujemo što bržu obradu.
- Između pojedinačnih nanošenja, općenito preporučamo provođenje međubrusenja.

#### Napomene o okolišu:

- Ne obradživati na temperaturama ispod +5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.
- Koristite samo bezbojne, prozirne premaze u područjima zaštićenim od UV zraka.
- Obratite pozornost na stvaranje mirisa sustava na bazi otpala.

- Provjerite kompatibilnost materijala s podlogama koje sadrže plastifikator.
- Obratite pozornost na tamnožućenje sustava na bazi alkida.
- U slučaju dimenzionalno stabilnih komponenti, potrebno je obratiti pozornost na otpornost premaza na blokiranje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Moraju se poštovati uobičajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno ako je prostorija dobro prozračena.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim svojstvima kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

- Koristite rukavice od stabilnog materijala (npr. nitril).

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme proboga možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita očiju: Preporučju se zaštitne naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).