

PREDPREMAZ D1



- > vrlo ekonomično
- > smanjuje sposobnost upijanja podloge
- > vrlo niskih emisija, Emicode EC1-PLUS
- > veže prašinu
- > koncentrat, vrlo izdašan



Opis proizvoda

Pred premaz na bazi disperzije umjetne smole, bez mirisa i bez otapala. Vrlo niskih emisija, može se razrijediti s vodom 1:1 do 1:3.

Za pripremu upijajućih podloga kao što su cementni estriži, betonske podloge i prije izravnavanja cementnim masama. Za anhidritne estrije samo kod polaganja paropropusnih obloga ili odgovarajuće dugog vremena sušenja prije lijepljenja paronepropusnih podnih obloga. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačićima. Za unutarnje područje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42
5 KG / KKA	-	96

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Velur valjak sa kratkim dlačicama, četka za mazanje.

Obrada

Ravnomjerno nanijeti na podlogu pomoću odgovarajućeg alata, pritom treba izbjegavati stvaranje lokvica.

Tehnički podaci

Potrošnja
Razrijeđivanje

cca. 70 - 100g/m² ovisno o podlozi
Koncentrat 1:1 do 1:3 razrijediti s vodom

60000, PREDPREMAZ D1, vrijedi od: 21.08.2023, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Temperatura obrade	+15°C do +25°C (idealno)
Specifična težina	1,0 g/cm ³
Sušenje kod upijajućih podloga	1 - 2 sata

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene mineralne građevinske podloge

Cementni estrih i betonski podovi

Suho montažni estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Provjerite obojene proizvode prije upotrebe radi ispravnosti boja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na formiranje boja značajno utječu uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com