

DUBINSKI TEMELJ D7



- > univerzalne primjene
- > vrlo niske emisije EC1-PLUS
- > dubinskog djelovanja
- > spremno za upotrebu



Opis proizvoda

Visokokvalitetna disperzija posebno finih čestica za upijajuće podloge s izvrsnim dubinskim učinkom, bez otapala prema TRGS 610.

Za unutarnje i zaštićene vanjske površine, za grundiranje jako upijajućih cementnih estriha prije izravnavanja s Murexin masama za izravnavanje. Kao pred premaz na anhidritnim i gipsanim estrisima kod polaganja paropropusnih i paronepropusnih podnih obloga. Kao temeljni premaz za cementne i anhidritne (grijane) estrije prije lijepljenja parketa sa svim Murexin MSP, PU ljepilima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Kist, valjak od velura kratkih dlačica.

Obrada

Nezrijeđeni temeljni premaz ravnomjerno i izdašno nanosite na podlogu valjkom. Ne izlijevati direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno prezasićenje. Također treba izbjegavati stvaranje lokvi!

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi poda, vlažnosti i upojnosti podloge. Vrijeme sušenja od 1-2 sata dovoljno je za upijajuće podloge i normalnu klimu, također i za lijepljenje parketa ljepilom od sintetičke smole.

Sastav:

Voda

60020, DUBINSKI TEMELJ D7, vrijedi od: 23.08.2023, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Disperzija
Dodaci
Bojilo

Tehnički podaci

Boja	plava
Potrošnja	cca. 50 - 100 g/m ²
Temperatura obrade	> +15°C
Sušenje na upijajućoj podlozi	cca. 2 sata
Sušenje na podlozi osjetljivoj na vlagu	do 12 sati

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EC1-PLUS

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene mineralne građevinske podloge
Cementni estrih i betonske podloge
Kalcij-sulfatni estrih
Suho montažni estrih

Nije pogodno na:

Plastici, metalu, premazima, kao predpremaz prije ljepila za parket na bazi disperzije.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Cementne i kalcij-sulfatne estrihe potrebno je brusiti i usisati. Slojevi koji smanjuju prionjivost ili nestabilni slojevi kao što su rubne zone estriha, sinter slojevi, staro ljepilo i ostaci obloga moraju se mehanički ukloniti brušenjem, glodanjem ili pjeskarenjem.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Provjerite obojene proizvode prije upotrebe radi ispravnosti boja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na formiranje boja značajno utječu uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.

60020, DUBINSKI TEMELJ D7, vrijedi od: 23.08.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Proizvod sadrži: 2-metil-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 5°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Držati podalje od djece.
- Ne jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvodom.
- Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju, pitku vodu ili zemlju.

Savjeti

- Preporučujemo prethodno testiranje na probnoj površini ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Očistiti alat vodom odmah nakon upotrebe.
- Korsiti zaštitne naočale.
- Ukoliko proizvod dođe u kontakt s očima, odmah ih oprati s puno količine vode i kontaktirati liječnika.
- Zaštititi ruke s vodonepropusnim, čvrstim rukavicama.
- Nositi duge hlače.
- Izbjegavati duži kontakt kože s proizvodom. Odmah isprati kontaminirano područje kože s puno vode.
- Duži kontakt proizvoda s kožom daje veću opasnost ozbiljnih oštećenja kože.
- Držati djecu podalje od svježeg proizvoda.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.