


## SILAN PARNA BRANA MS-X 3



- > može se nanositi valjkom
- > za upojne i neupojne podloge
- > za ojačavanje površine trošnih estriha
- > pogodno kao parna brana
- > brzo suši



### Opis proizvoda

Visokovrijedni, na bazi silana specijalni temeljni premaz i parna brana, ne sadrži vodu i otapala, moguća primjena valjkom i lopaticom. Ne sadrži komponente koje mogu migrirati i bez štetni interakcija s Murexin ljepilima. Za grundiranje neupojnih, kao i normalno do jako upojnih podloga, kao trošnih estriha kojima se rasipa pjesak prije lijepljenja s Murexin PU i MS-P ljepilima. Također se koristi za zatvaranje povećane zaostale vlage u cementnim estrisima i betonskim podlogama.

Kod cementnog estriha bez podnog grijanja do max. 4,5 % CM vlažnosti. Kod estriha s podnim grijanjem (nakon standardnog postupka zagrijavanja) do max. 3 % CM.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42 KKA

### Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Preporučeni alat

Specijalni valjak M3, lopatica A2

#### Obrada

Ravnomjerno nanijeti na podlogu odgovarajućim alatom.

Za blokiranje povećane zaostale vlage, nanijeti temeljni premaz s Murexin specijalnim valjkom od velura M3 u jednom sloju u križnim potezima s približno 300-350 g/m<sup>2</sup>. Kod korištenja komercijalno

dostupnih valjka kratkih dlačica, potrebne su dva nanosa unutar 3 - 4 sata. Naknadno lijepljenje Murexin MS i PU ljepljiva ili izravnavanje (nakon grundiranja s Murexin DX 9) također se može izvršiti nakon 3-4 sata.

### Tehnički podaci

#### Potrošnja

Kao temeljni premaz: cca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup> pri nanošenju valjkom kratkih dlačica, lopaticom cca. 100 g/m<sup>2</sup>  
Kao parna brana: na cementnom estrihu ili betonu do 4,5 % CM (za beton = 6 tež. %): cca 300 - 350 g/m<sup>2</sup>, jednostruko unakrsno nanošenje s TKB ozubljenjem A2  
cca. 3 - 4 sata

#### Vrijeme sušenja

### Potvrde o ispitivanju

#### Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1-PLUS

### Podloga

#### Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Kalcij-sulfatni estrisi moraju se mehanički prethodno obraditi u skladu s uputama proizvođača ili u skladu s trenutno važećim standardima i tehničkim smjernicama. MS-X 3 se može koristiti samo kao barijera protiv vlage na podlogama koje su trajno otporne na vlagu kako bi se blokirala kapilarna vлага. MS-X 3 ne smije se koristiti u slučaju tlačne stalno rastuće vlažnosti i difuzije pare. Proizvod nije zamjena za hidroizolaciju objekta u skladu s DIN 18195 dio 4.

### Napomene o proizvodu i obradi

Proizvod opisujemo svojstvom "fiziološki bezopasan" ako ne šteti prirodi i stoga nema negativan utjecaj na ekologiju.

#### Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Sustavi na bazi vode mogu se sačuvati samo u ograničenoj mjeri nakon razrjeđivanja vodom; Stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

#### Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podlove ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vлага zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vлага zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!

**60024, SILAN PARNA BRANA MS-X 3, vrijedi od: 23.08.2023, Stranica 2**

- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

**Savjeti:**

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).