

PREDPREMAZ PU 5 EXPRESS

- > vrlo niske emisije, EC1-PLUS
- > bez vode i otapala
- > pogodno kao blokator vlage
- > vrlo brzog sušenja
- > 1-komponentni, spreman za upotrebu



Opis proizvoda

Visokovrijedni predpremaz spreman za upotrebu, bez vode i otapala, na bazi poliuretana s ubrzanim sušenjem.

U unutarnjem prostoru za grundiranje normalno do jako upijajućih estriha prije lijepljenja s PU i MS ljepilima, kao i (uz posip kvarcnim pijeskom) s ljepilima za pločice i nivelirajućim masama. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačima. Također pogodno za blokiranje zaostale vlage do max. 3,5 CM % u cementnom estrihu bez podnog grijanja. Kod podnog grijanja savjetovati se s tehnologom primjene.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
11 KG / KKA		42

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 9 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na pakiranju.

Obrada

Preporučeni alat:

Velur valjak s kratkim vlaknima, kist, lopatica s opružnim listovima.

Ugradnja:

Primjena kao temeljni premaz:

Promućkati temeljni premaz PU 5 Express i nanijeti u tankom sloju na podlogu odgovarajućim alatom. Pretjerano nanošenje može dovesti do stvaranje pjene.

Primjena kao blokator vlage:

Promućkati temeljni premaz PU 5 Express i nanijeti u tankom sloju na podlogu koristeći prikladan alat. Vrijeme sušenja cca jedan sat ovisno o klimi prostorije. Za stvaranje parne barijere nanosi se drugi sloj temeljnog premaza PU 5 Express poprečno na prvi sloj. Naknadno sušenje cca 12 sati. Za izravnavanje neravnina ili naknadno lijepljenje pločica, temeljni premaz PU 5 Express potrebno je dodatno posipati s na

vatri osušenim kvarcnim pijeskom veličine zrna 0,6 - 1,2 mm. Višak, ne potpuno integrirani kvarcni pijesak mora se potpuno ukloniti nakon što se stvrdne odgovarajućim mjerama (metenje, usisavanje, itd.). Posip kvarcnim pijeskom se može izostaviti ako se koriste Murexin PU ili MS ljepila za izravno lijepljenje unutar 48 sati.

Tehnički podaci

Potrošnja	kao predpremaz: cca 100 - 150 g/m ² ovisno o podlozi kao blokator vlage: cca 300 - 450 g/m ² ovisno o podlozi
Vrijeme sušenja	kao predpremaz cca 2 sata, kao blokator vlage cca 12 sati
Temperatura obrade	(idealno) +15°C do +25°C
Specifična težina	1,2 g/cm ³

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
GEV Emicode EC1-PLUS

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene mineralne podloge
Cementni estrih i betonske površine
Kalcij-sulfatni estrih
Drvene podloge
Suho-montažni estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se održala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije za razrjeđivanje moraju se strogo pridržavati!
- Prije upotrebe provjerite točnost boja toniranih proizvoda!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu ambijentalni uvjeti.
- Sustavi na bazi vode imaju samo ograničen rok trajanja nakon razrjeđivanja s vodom; stoga preporučamo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.
- Veći miješani ostaci mogu se zagrijati nakon prekoračenja roka trajanja i dovesti do jakog dima i razvoja mirisa. Pomiješajte neiskorištene, izmiješane ostatke u originalnoj posudi s kvarcnim pijeskom i ostavite da se stvrdne na otvorenom.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!

60030, PREDPREMAZ PU 5 EXPRESS, vrijedi od: 09.12.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrđjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.