

REPARATurna MASA

RS 90 F



- > lako obradiva
- > izravnavanje na "nulu"
- > brzog sušenja / bez obzira na debljinu



Opis proizvoda

Praškasta, brzo sušuća reparaturna masa, vrlo finog zrna, stabilna, modificirana umjetnim smolama. Omogućuje nanošenje na "nulu" za završno izravnavanje. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta. Za zapunjavanje manjih rupa i neravnina u estrihu i betonskim površinama, kao i dijelova estriha koji nedostaju. Za popunjavanje i oblikovanje rampi. Također pogodno za sustave podnog grijanja. Pogodno za opterećenja kotača stolica. Brzog i ujednačenog stvrdnjavanja bez obzira na debljinu sloja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Mješač s malim brojem okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, lopatica, gleter, špattla.

Miješanje

U čistu posudu za uliti potrebnu količinu vode te dodati proizvod uz stalno miješanje na malom broju okretaja, dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja otprilike 2-3 min).

Zamiješati samo onoliko materijala koliko se može upotrijebiti u roku od 10 - 15 min.

Omjer miješanja:

cca. 5,75 litara vode (odgovara cca. 0,23 l/kg) na 25 kg Murexin Reparaturne mase SF 90F.

Polaganje parketa i podnih obloga

Obrada

Nanijeti svježu zamiješanu masu na podlogu, po mogućnosti u jednom radnom koraku do željene debljine sloja (maks. 50 mm). U slučaju višeslojnog nanošenja, treba koristiti DX 9 (1:3) D1 (1:3) ili D7 (nerazrijeđen). Nakon 15 do 20 minuta, masa se očvrstnula do točke da se rubovi mogu rezati i prijelazi se mogu oblikovati i zaglađivati vodom.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Brzi cement
Potrošnja	cca. 1,5 kg/m ² po mm debljine
Potrošnja vode	cca. 5,5 l po vreći (odgovara ~ 0,23 l/kg)
Debljina sloja	max. 50 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 60 min
Vrijeme obrade	cca. 10 - 15 min
Prohodno nakon	nakon cca. 30- 45 min
Savojno-vlačna čvrstoća	F6
Tlačna čvrstoća	C25

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

GEV Emicode: EC 1 Plus

Ponašanje u požaru: A1, B_{fl1} s1 sukladno DIN 13501

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementi estrih i betonski pod

Elementi suhog estriha na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!
- Samo potpuno prazne posude mogu se reciklirati. Osušeni ostaci materijala mogu se odlagati kao kućni otpad.

61003, REPARATurna MASA RS 90 F, vrijedi od: 26.05.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Navedene čvrstoće na savijanje i pritisak odnose se na vrijednost vode od 0,23L po kg. Promjena količine vode može dovesti do odstupanja u klasi čvrstoće.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvrščivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati pomoću malog testa.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvrščivanja.
- Očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.
- Nošenje zaštitnih rukavica.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dođe u dodir s vašim očima, odmah ih isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke vodoopornim rukavicama za teške uvjete rada.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte produljeni kontakt kože s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Zahvaćene dijelove kože potrebno je odmah temeljito oprati vodom.
- Što je dulje svježe ljepilo ili materijal za ugradnju na vašoj koži, to je veći rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Držite djecu dalje od svježeg ljepila ili materijala za ugradnju.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.