
TopLevel MF 4 Fina izravnavajuća masa Rapid









> Za brze radove renoviranja i popravka
> Malih napona stezanja
> Izvrsna prionjivost
> Primjenjivo bez predpremaza

Opis proizvoda

Praškasta, visoko oplemenjena umjetnim smolama, stabilna, brzo sušeća reparaturna masa za izravnavanje s malim naprezanjima pri sušenju i hidrauličkim vezivanjem. Na većini podloga može se nanositi i bez prethodnog temeljnog premaza te zagladiti do savršeno ravne površine. Namijenjena je isključivo za unutarnju primjenu na podnim i zidnim površinama. Za popravak različitih podloga, ispunjavanje rupa i neravnina u cementnim i AFE estrisima te betonskim površinama, kao i za izravnavanje površina iverica. Prikladna je za lokalno izravnavanje starih i novih slojeva mase za izravnavanje. Za izravnavanje cijelih površina može se nanositi u debljini sloja od 0 do 10 mm. Prikladna je za primjenu na podovima s podnim grijanjem i za površine izložene opterećenju uredskim stolicama s kotačićima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
6 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat
Električni mješač malih broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, gladilica, gleter, lopatica.

Miješanje
U čistoj posudi za miješanje miješati sporohodnom miješalicom do postizanja homogene smjese bez grudica.

Ugradnja
Svježu masu za izravnavanje ravnomjerno rasporediti po podlozi, po mogućnosti u jednom radnom koraku, do željene debljine sloja. Pozor: Zamiješati samo onoliko mase koliko se može ugraditi

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

unutar vremena obradivosti od približno 5 minuta!

Tehnički podaci

Kemijska osnova	brzovezujući cement
Potrošnja	1,5 kg/m² po mm debljine sloja
Potrošnja vode	cca 1,8 l po pakiranju (odgovara ~ 0,3 l/kg)
Debljina sloja	max. 10 mm
Spremnost za polaganje	30 - 45 min
Vrijeme obrade	5 min
Prohodno nakon	20 - 30 min
Savojno-vlačna čvrstoća	≥ 10 MPa
Tlačna čvrstoća	≥ 40 MPa
Temperatura obrade	(optimalno) +15 °C do +25 °C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EN 13813: CT C40 F10
Ponašanje u požaru A1fl sukladno EN 13501

Podloga

Prikladne podloge
Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementi estrih i betonski pod
Elementi suho -montažnog estriha na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Temeljni premaz:
- Na upijajućim površinama: MurePrime LF 1 (nerazrijeđeno), MurePrime DX 9 ili D1 (razrijeđeni 1:1 do 1:3 sa vodom)
- Na ne upijajućim površinama: MurePrime D4 Rapid ili DX 9 (nerazrijeđeni)

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!
- Navedene tlačne čvrstoće i čvrstoće na savijanje odnose se na vrijednost vode od 1,8 L po spremniku. Promjena količine vode može

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

dovesti do odstupanja u klasi čvrstoće.

Napomene o uvjetima okoline:
- Ne koristite na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvršćivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:
- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati pomoću malog testa.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvršćivanja.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com