
TopLevel SL 52 Brzosušeća masa za niveliranje





> Za brze radove renoviranja i popravaka
> Spremno za oblaganje nakon 1 do 2 sata
> Polaganje parketa nakon 3 sata
> Vrlo visoke krajnje čvrstoće

Opis proizvoda

Praškasta, brzosušeća samonivelirajuća masa za izravnavanje podnih površina na osnovi specijalnog cementa, obogaćena umjetnom smolom, hidraulično vezujuća, za naknadno brzu postavljanje podnih obloga.
Samo za unutarnji prostor, za izradu ravnih podnih površina u debljini sloja do 20 mm prije polaganja elastičnih podnih obloga i parketa. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana.

Obrada

Preporučeni alat
Električni mikser malih broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, lopatica, gleter, špahtla.

Ugradnja
Izliti svježu izmiješanu masu na podlogu, po mogućnosti u jednom radnom koraku do željene debljine (min. 2 do maks. 20 mm), te ravnomjerno rasporediti. Kod višeslojne primjene prethodno nanijeti MurePrime LF 1. Za veće debljine slojeva, masa se može produžiti odn. pomiješati s kvarcnim pijeskom granulacije 0,3 - 0,8 mm do max. 20 % težinskog udjela.
Brzosušeća masa za niveliranje TopLevel SL 52 pogodna je za obradu raklom.
Spremnost za oblaganje: Tekstilne obloge nakon 60 minuta, difuzijski nepropusne obloge kao što su PVC, guma, linoleum nakon 120 minuta. Parket (sva SMP i PU ljepila), pluto i poliolefinske obloge nakon 3 sata. Spremnost za oblaganje ovisi o debljini sloja i klimatskim uvjetima.

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Također pogodno i kao završni pod uz naknadnu obradu epoksidnim premazima!

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Brzi cement
Potrošnja	~ 1,5 kg/m² za 1 mm debljine sloja
Potrošnja vode	5,5 do 6,0 l po vreći (odgovara ~ 0,22 l po kg)
Debljina sloja	max. 20 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 1 - 2 sata
Vrijeme obrade	~ 20 - 25 minuta
Prohodno nakon	nakon cca. 1 - 2 sata
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	CT-C60-F15 GEV-EMICODE: EC1Plus
Savojno-vlačna čvrstoća	≥ 15 MPa
Tlačna čvrstoća	≥ 60 MPa
Spremnost za oblaganje	Tekstilne podne obloge nakon cca. 60 minuta, difuzijski nepropusne podne obloge nakon cca. 120 minuta, parket nakon min. 180 minuta (odnosi se na debljinu od 3 mm)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EN 13813: CT-C60-F15
Reakcija na požar $A2_{fl}$ s1 sukladno EN 13501

Podloga

Prikladne podloge
Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementi estrisi i betonski podovi
Suho montažni estrih na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Priprema podloge:
Podlogu je potrebno pripremiti odgovarajućim mehaničkim metodama (npr. dijamantno brušenje).

Temeljni premaz:
- Na upijajućim podlogama: MurePrime LF 1 (nerazrijeđen), MurePrime DX 9 ili D1 (razrijeđeni 1:1 do 1:3 s vodom)
- Na ne upijajućim podlogama: MurePrime D4 Rapid ili DX 9 (nerazrijeđeni)

Na pripremljenu podlogu ugraditi rubnu traku RS 50 po obodnom zidu i na svim vertikalnim

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

elementima oko kojih se postavlja nivelirajuća masa.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!
- Reciklirati samo prazne spremnike koji su potpuno ispražnjeni.
- Samo suhi ostaci materijala mogu se odlagati kao kućni otpad.
- Navedene čvrstoće na savijanje i pritisak odnose se na vrijednost vode od 0,22L po kg. Promjena količine vode može dovesti do odstupanja u klasi čvrstoće

Napomene o uvjetima okoline:
- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvršćivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom obade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Savjeti:
- Općenito preporučujemo da se prethodno izvede probna površina ili provede probno ispitivanje na manjoj površini.
- Pridržavati se tehničkih listova svih proizvoda MUREXIN koji se primjenjuju u sustavu.
- Za naknadne popravke sačuvati neizmijenjeni originalni proizvod iz odgovarajuće šarže.
- Kod estriha s podnim grijanjem prije polaganja obloge potrebno je provesti propisani postupak zagrijavanja estriha.
- Tijekom ugradnje i stvrdnjavanja podno grijanje ne smije biti uključeno.
- Alat odmah nakon uporabe očistiti vodom.
- Nositi zaštitne rukavice.
- Nositi zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili drugi materijal za polaganje dođe u dodir s očima, odmah ih isprati velikom količinom vode i potražiti pomoć oftalmologa.
- Zaštititi ruke vodootpornim rukavicama otpornima na mehanička oštećenja.
- Nositi duge hlače.
- Izbjegavati dulji kontakt kože s ljepilom ili drugim materijalom za polaganje. Zahvaćene dijelove kože odmah temeljito oprati vodom.
- Što dulje svježe ljepilo ili drugi materijal za polaganje ostane na koži, to je veća opasnost od ozbiljnih oštećenja kože.
- Djecu držati podalje od svježeg ljepila i drugih materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com