

UNITOP M 85

- > za područje renovacija
- > niska visina ugradnje
- > lako se uklanja



Opis proizvoda

Fleksibilna, specijalna staklena podloga, polaže se slobodno na površinu kao stabilizirajući, izolacijski i paronepropusni međusloj za lijepljenje tekstilnih obloga, također za sintetičke sekundarne i PU pjenaste poleđine, PVC i CV obloge s glatkom, reljefnom i lateksiranom stražnjom stranom u unutarnjem području. Fizički odvaja oblogu kritične podloge u smislu građevinske fizike od podloge. Može se koristiti kao fleksibilna podloga za razdvajanje za stabilizaciju i paronepropusno razdvajanje različitih obloga, specijalno na podlogama koje nisu spremne za oblaganje u unutarnjem prostoru.

Pogodno za upijajuće i ne upijajuće podloge kao npr. teracco, prirodni kamen i keramiku, stari i novi linoleum, PVC, CV i parket podove kao i na prevlakama i premazima te istrošenih korisnih podova. Na podlogama koje nisu spremne za oblaganje, kao što su cementni estrisi s povećanom zaostalom vlagom do < 5%, monolitne betonske ploče sa zaostalom vlagom do < 7%, međutim, važno je osigurati da su podovi projektirani bez podnog grijanja, da nema vlage koja se pojavljuje iz podloge, te da postoji stražnje ventiliranje pomoću specijalnih, odgovarajućih rubnih profila.

Na površinama kontaminiranih uljem ili sredstvima za odvajanje u unutarnjem prostoru.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
50 M2 / ROL		12

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: neograničeno dugo

Obrada

Ugradnja:

Podloga mora biti prethodno obrađena u skladu s odgovarajućim standardima, ako je potrebno temeljnim premazima i izravnavanjem. Preporuča se provesti priprema podloge s Murexin proizvodima. Sve površine moraju se prethodno obrusiti, usisati i očistiti.

Unitop M 85 je slobodno položena na tlo. Prostirka Unitop M85 postavlja se paralelno, membrana na membrana, ali s odmaknutim spojevima od kasnijeg smjera završnog poda. Održavajte udaljenost od najmanje 3 mm od svih vertikalnih dijelova (to se odnosi i na podnu oblogu). Pri polaganju nije potrebno ograničenje površine. Osigurajte dovoljnu aklimatizaciju podloge i obloga koje treba položiti. Preporučena temperatura obrade najmanje 15°C poda i 18°C temperature zraka, 65% rel. vlažnosti zraka. Izvršite šavove dvostrukim rezanjem, ovisno o stanju kompozitnog sloja u području šava. Da bi se sačuvale korisne obloge,

Polaganje parketa i podnih obloga

stavite traku papira ispod svakog šava sloja za razdvajanje.

Maksimalno točkasto opterećenje ne smije prelaziti 3 N/mm², kotačići moraju biti u skladu s DIN EN 12529, ne smiju se koristiti paletni viličari, viličari ili ručni viličari. Ovisno o uvjetima osvjetljenja na licu mjesta, spojevi stabilizacijske podloge mogu se neznatno isticati, posebno kod tankih podnih obloga. U slučaju drvenih podloga, mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kroz lajsne. Nije prikladno za obloge koje nisu dimenzionalno stabilne, posebno tekstilnih obloga od prirodnih vlakana.

Tehnički podaci

Klasa požara	E, normalno zapaljivo (sukladno UNI 8457 UNI 9174)
Debljina materijala	cca. 1,5 mm
Boja	siva
Potrošnja	Dimenzije: 2 m x 25 cm
Prekidno istezanje	8 % (DIN 53504)
Vodo-propusnost	1,2X10 ² (propusnost vodene pare)
Ponašanje u slučaju požara	Razred 1 (ponašanje u požaru UNI 8457 UNI 9174)
Promjena dimenzija nakon izlaganja toplini	% 0,02
Uvijanje nakon izlaganja toplini	0
Toplinska provodljivost (DIN 52612)	0,16 W/mK
Otpor prijenosa topline (DIN 52612)	0,009 m ² K/W
Zvučna izolacija	dB 8

Podloga

Prikladne podloge:

Prikladno na svim podlogama koje su spremne za polaganje i prikladne za polaganje u skladu s europskim i nacionalnim normama, DIN 18356, kao i na starim oblogama od pločica i prirodnog kamena, čvrsto prijanjajućim betonskim kamenim oblogama, lijevanom asfaltu, suhim estrisima, iverici, metalu, staklu itd. Na starim površinama s čvrsto prijanjajućim slojevima ljepila i slojeva izravnavajućih masa, kao i na uobičajenim cementnim i kalcijevim sulfatnim estrisima.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za razdvajanje i rastresitih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!

62010, UNITOP M 85, vrijedi od: 22.04.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.