

UNIVERZALNO LJEPILO D 390



- > dobre početne adhezije
- > brzi razvoj čvrstoće



Opis proizvoda

Visokovrijedno disperzivno ljepilo na bazi umjetnih smola, bez sadržaja otapala, slabog mirisa i malih emisija, s visokim post-ljepljivim učinkom i jake prionjivosti. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje homogenih, PVC podnih i zidnih obloga u pločicama i roli, kao i za tekstilne podne obloge s podlogom od glatke lateks pjene od i podlogom od reljefnog lateksa, lateksiranom ili PU pjenastom podlogom. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36
6 KG / KE	-	85
1 KG / KE	10	350

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2 i B1

Ugradnja

Nanesite ljepilo na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Ozubljenje lopatice i vrijeme odzračivanja ovise o vrsti obloge i poledini obloge. PVC obloge s hrapavom ili reljefnom poledinom moraju se staviti u lagano vlažnu ljepljivu podlogu kako bi se osiguralo potpuno kvašenje poledine obloge. U slučaju lijepljenja suhim lijepljenjem, vrijeme umetanja je postignuto kada sloj ljepila postane jasno proziran. Šavovi se mogu frezati i variti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro ugladiti. Opterećenje kotačića stolice najranije nakon 72 sata.

Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 280 - 400 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme odzračivanja	cca. 20 - 30 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 - 50 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sati

Podloga

Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Obratite pažnju na tehničke listove proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.