

# Univerzalno ljepilo D 390



- > brzog razvoja čvrstoće
- > dobre početne adhezije



## Opis proizvoda

Visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo od sintetičke smole, bez sadržaja otapala, slabog mirisa i niskih emisija, s visokim postadhezijskim učinkom i snažnom prionjivošću.

Samo za unutarnju primjenu za lijepljenje homogenih i heterogenih PVC podnih i zidnih obloga u pločicama i trakama, kao i za tekstilne podne obloge s glatkom poledinom od lateks pjene i reljefnom poledinom od lateksa, lateksiranom stražnjom stranom ili poledinom od PU pjene.

Prikladno za podno grijanje i opterećenja kotačića.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36 KE
6 KG / KE	-	85 KE
1 KG / KE	10	320 KE

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Nazubljena lopatica A1, A2 i B1

### Obrada

Nanesite ljepilo na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Ozubljenje lopatice i vrijeme odzračivanja ovise o vrsti obloge i stražnjoj strani obloge. PVC obloge s hrapavom ili reljefnom poledinom moraju se staviti u lagano vlažnu ljepljivu podlogu kako bi se osiguralo potpuno kvašenje poledine obloge. U slučaju lijepljenja suhim lijepljenjem (pressure sensitive), vrijeme umetanja je postignuto kada sloj ljepila postane vidljivo proziran. Šavovi se mogu frezati i variti najranije nakon 24 sata, nakon čega se moraju ponovno dobro utrljati. Opterećenje od kotačića najranije nakon 72 sata.

### Tehnički podaci

Potrošnja	cca. 280 - 400 g/m <sup>2</sup> ovisno o podlozi i poledini obloge
Vrijeme prozračivanja	cca. 20 - 30 min
Vrijeme polaganja	cca. 40 - 50 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 72 sati
Certifikati/izvješća o ispitivanju/postignuta klasa	GEV-EMICODE: EC1 Plus
Temperatura objekta i obrade materijala	Idealno od +15 °C do +25 °C
Temperatura obrade	Iznad +15 °C
Specifična težina	1,30 g/cm <sup>3</sup>

### Podloga

#### Prikladne podloge

Upijajuće, izravnane površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline

#### Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Obratite pažnju na tehničke listove proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).