

## LJEPILO ZA PODNE OBLOGE QUATTRO FLOOR D 444



- > smanjuje troškove skladištenja zbog svestrane upotrebe
- > univerzalne primjene
- > visoke početne i krajnje čvrstoće
- > brzog zatezanja



### Opis proizvoda

Visokovrijedno iznimno jako multifunkcionalno ljepilo za elastične i tekstilne podne obloge, vrlo niskih emisija. Za homogene i heterogene PVC obloge u roli, PVC dizajn obloge u dužicama i pločicama, linoleum, gumene obloge do 4 mm, tekstilne obloge svih uobičajenih vrsta poledina, kao i obloga od laganog iglanog filca. Pogodno za podna grijanja i opterećenja od kotačića namještaja. Minimalizira skupljanje i zaostala udubljenja na podnoj oblozi, tvrdim rebrima ljepila s visokom otpornošću na toplinu. Minimalizira skupljanje i zaostale otiske na podnoj oblozi, tvrdog žlijeba ljepila i visoke otpornosti na toplinu, brzog zatezanja.

### Oblik isporuke

| Pakovina   | Vanjska ambalaža | Paleta |
|------------|------------------|--------|
| 14 KG / KE | -                | 33     |

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

### Obrada

#### Obrada

Ljepilo nanijeti jednolično na pripremljenu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Ozubljenje lopatice mora se odabrati tako da poledina obloge bude dovoljno navlažena ljepilom. Unutar cca. 15 minuta, obloga se mora utrljati ili izvaljati valjkom. Nakon otprilike 30 - 40 minuta, još jednom izvaljati. Ako je potrebno, podignuti rubovi obloge moraju se opteretiti težinom.

### Tehnički podaci

## Polaganje parketa i podnih obloga

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemijska osnova      | Polimerna disperzija, voda, kalcij karbonat, aditivi                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gustoća              | 1,25 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potrošnja            | PVC, dizajn obloge, CV, gumene obloge u roli i pločicama:<br>ozubljenje A2 cca. 280 - 330 g/m <sup>2</sup> , Linoleum, pluto:<br>ozubljenje B1, B2 cca. 330- 370 g/m <sup>2</sup> , Iglani filc, tkani<br>proizvodi, tepih s drugom poledinom: ozubljenje B2 cca.<br>330-370 g/m <sup>2</sup> . |
| Vrijeme odzračivanja | max. 20 min                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrijeme polaganja    | 0 - 20 min                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krajnja čvrstoća     | 72 sata                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura obrade   | +16°C do +22°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Potvrde o ispitivanju

#### Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 Plus

### Podloga

#### Prikladne podloge

Uobičajene upijajuće površine.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova te u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

### Napomene o proizvodu i obradi

#### Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujedinjenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.

#### Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od direktne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

#### Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove sačuvajte originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).