

POLIURETANSKO LJEPILO

2K PU 330

- > ekstremne čvrstoće prionjivosti
- > otporan na vremenske uvjete
- > za unutra i vani



Opis proizvoda

Tvrdo elastično, dvokomponento ljepilo na bazi poliuretana, bez otapala. Vodootporan i otporan na vremenske uvjete.

Za unutarnju i vanjsku primjenu za polaganje visoko opterećenih gumenih, PVC, vanjskih i sportskih obloga, kao i montažno i reparaturno ljepilo za elastično lijepljenje na betonu, keramici, kamenu, drvu i puno drugih građevinskih materijala. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od kotačića namještaja.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
2 KG / BKA		100
10 KG / BLE		42
1 KG / BKA	6	360
5 KG / BLE		80

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, Pajarito 21, električni mješač.

Ugraditi:

Temeljito umiješati učvršćivač (komp. B) u smolu (komp. A) električnom miješalicom sve dok ljepilo ne dobije ravnu sivu boju bez pruga. Nanijeti ljepilo ravnomjerno na površinu prikladnom nazubljenom lopaticom, položiti oblogu i dobro utrljati ili izvaljati, po potrebi primijeniti početno opterećenje. Ponovno izvaljati nakon 1 do 2 sata teškim valjkom. Nanijeti dovoljno ljepila da u potpunosti prekrije stražnju stranu obloge.

Tip obloge, ozubljenje i potrošnja

PVC sa glatkom i lagano strukturiranom poledinom i gumene obloge s brušenom poledinom: Ozubljenje A1 ili A2, potrošnja 300 do 500 g/m²

Gumene obloge s reljefnom poledinom: ozubljenje B3 ili Pajarito 21, potrošnja 1000 do 1300 g/m²

Tehnički podaci

Krajnja čvrstoća	nakon 3 - 4 dana
Potrošnja	cca. 300 - 1300 g/m ² ovisno o podlozi i poledini obloge
Čvrstoća ljuštenja	4,5 N/mm ² (Bind 14259)
Opteretivo	nakon cca. 12 - 24 sata
Omjer miješanja	A : B = 5 : 1 (u težinskim dijelovima)
Temperaturna postojanost	cca. 80 °C suho
Vrijeme uporabe	cca. 20 - 40 min
Vrijeme obrade	(idealno) +16°C do +22°C
Specifična težina	1,50 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Upijajuće, izravnane površine.

Nije pogodno na staklu.

Podloga mora biti suha, bez smrzavanja, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i rastresitih dijelova te u skladu s važećim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "općenito priznatim pravilima struke".

Ako je potrebno, podloga se mora prethodno obraditi s temeljnim premazom i izravnavajućim masama u skladu s odgovarajućim ÖNORM-om. Preporučljivo je provesti prethodnu obradu s proizvodima Murexin. Oblogu koju treba položiti i ljepilo mora se prilagoditi površinskoj temperaturi površine. (Idealno: + 16 ° C do + 22 ° C). Guste, glatke površine potrebno je dobro očistiti i pobrusiti. Podovi na kojima postoji opasnost od vlage ili kondenzacije moraju osigurati pouzdano brtvljenje vlage.

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan raspona idealne temperature i / ili vlage, svojstva materijala se mogu primjetno promijeniti.
- Tempirajte materijale u skladu s tim prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!

Informacije o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealni raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povećana vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili viša temperatura ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

63080, POLIURETANSKO LJEPILO 2K PU 330, vrijedi od: 18.02.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Preporučujemo prvo koristiti ispitnu površinu ili malo područje za početno ispitivanje malih razmjera.
- Pridržavajte se podataka s podacima o proizvodima svih MUREXIN proizvoda koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte pravi originalni spremnik odgovarajuće serije za kasnije popravne radove

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.