

LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K 530



- > Bez komponenti koje mogu migrirati
- > Pogodno za sve uobičajene vrste drva i parketa
- > Bez vode i otapala
- > Ljepilo otporno na smicanje prema DIN 281



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, jednokomponentno ljepilo za parket na osnovi MSP tehnologije, otpornije na smicanje, bez vode i otapala. Pogodno za sve podloge i tipove parketa.

Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje klasičnog parketa prema DIN 13226, kant parketa prema DIN EN 14761, mozaik (lamel) parketa prema DIN EN 13488, lam parketa prema DIN EN 13227, daščanog poda, 2- i 3- slojnih parketa, te parketnih ploča. Pogodno za podno grijanje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
16 KG / KE	-	33

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica B3, B5, PK/B11, B15, B17

Ugradnja

Nanesite ljepilo na podlogu punom površinom pomoću odgovarajuće nazubljene lopatice. Vrijeme obrade je cca. 30 - 45 minuta. Parket je potrebno položiti u podlogu ljepila laganim klizanjem i čvrsto pritisnuti kako bi stražnja strana parketa bila potpuno prekrivena ljepilom. Prohodno nakon cca. 12 sati. Položeni parket se može prvi put brusiti najranije nakon 36 sati. Sadržaj vlage u drvu mora biti u skladu s relevantnim standardima tijekom procesa lijepljenja. Pridržavajte se smjernica proizvođača parketa za polaganje. Uklonite onečišćenje ljepilom dok je svježe maramicama za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja, ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, tipu parketa i ozubljenju: cca. 0,8 - 1,2 kg/m ² ; Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² ; Ozubljenje B17: cca. 1,8 kg/m ² .
Vrijeme polaganja	cca. 30 - 35 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Temperatura obrade	idealno +16°C do +25°C
Specifična težina	1,6 g/cm ³

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

GEV Emicode EC1 Plus
DIBT-Zulassung Z-155.10-100
EN 14293
DIN 281

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i betonski podovi
Kalcijev sulfatni estrih
Lijevani asfalt
Drvene podloge
Suho-montažni estrih
Nivelirane podloge

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, stabilna, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te mora biti u skladu s primjenjivim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće priznatim pravila struke".

Uz odgovarajuće podloge temeljni premaz se može izostaviti. Podloge pažljivo prebrusiti i dobro usisati. Ne nanositi temeljni premaz prije lijepljenja na nivelirane površine. Ako je potreban temeljni premaz za uklanjanje prašine ili postizanje spremnosti za ugradnju, koristiti Dubinsku podlogu D7, Predpremaz PU 5 Express, Epoxy parnu branu EP 170, Silan parnu branu MS-X 3 ili Specijalni predpremaz DX 9.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Polaganje parketa i podnih obloga

- Može doći do ometajućih interakcija između sastojaka u ljepilu i sredstava za obradu površine.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.