

LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K539



- > za gotovo sve vrste parketa
- > tvrdo-elastična rebra ljepila
- > bez migracijskih komponenti
- > bez vode i otapala



Opis proizvoda

Visoko vrijedno, 1-komponentno ljepilo na osnovi MSP tehnologije, bez vode i otapala. Bez sadržaja komponenti koje imaju sposobnost migriranja i bez štetnih interakcija s Murexin lakovima za parket. Samo za unutarnju upotrebu, za masivni parket dašice s utorom i/ili perom sukladno HRN EN 13226, masivni kant i lamel parket sukladno HRN EN 14761, lamel parket sukladno HRN EN 13488 i masivni podni elementi od drva i brodski pod. Također za 2- i 3- slojni višeslojni parket (uključujući pojedinačne dužice) i za odobrene laminat podove. Pogodno za sustave podnog grijanja.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
16 KG / KE		33
1800 ML / TUBA	6	180

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci

Obrada

Preporučeni alat:

Nazubljena lopatica B3, B5, PK/B11, B15, B17

Ugradnja:

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Vrijeme polaganja je približno 30 - 45 minuta. Parket treba položiti u ljepljivi sloj laganim kliznim pokretima i čvrsto ga pritisnuti tako da stražnja strana parketa bude potpuno prekrivena ljepilom. Prostor je prohodan nakon otprilike 24 sata. Otvrđnjavanje se odgađa na niskim temperaturama. Postavljeni parket prvi se put može brusiti najranije nakon 48 sati. Prije lijepljenja ostaviti da se drvena podna obloga temperira na temperaturu prostora i podloge, optimalna temperatura za lijepljenje je oko +16°C do +22°C. Obratiti pažnju na optimalnu vlažnost drvene podne obloge, slijediti sve upute proizvođača parketa.

Spoj ljepila smanjuje posmične sile i sprječava prijenos štetnih sila na podlogu. Ostaci ljepila na parketu mogu se ukloniti u roku od približno 1-2 sata laganim trljanjem ili krpama za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja

66017, LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K539, vrijedi od: 26.03.2021, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Vrijeme polaganja	cca. 30 - 45 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca. 0,8 - 1,2 kg/m ²
	Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² , Ozubljenje B17: cca. 1,8 kg/m ²
Temperatura obrade	idealno +16°C do +25°C
Specifična težina	1,6 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge:

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i beton
Kalcij-sulfatni estrih
Lijevani asfalt
Drvene podloge
Suhi estrih
Nivelirane, izravnane podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti pripremljena u skladu s odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima, ako je potrebno s temeljnim premazima i izravnavajućim masama. Preporučljivo je sustav graditi s Murexin proizvodima.

Prikladni temeljni premazi: Dubinska podloga D7 ili PU 5 Express.

Temeljni premaz se može izostaviti s odgovarajućim podlogama koje odgovaraju standardima.

Napomene o proizvodu i obradi

(Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila s sredstvima za površinsku obradu.

Informacije o okolini:

66017, LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K539, vrijedi od: 26.03.2021, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrđnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.