

Ljepilo za parket X-Bond MS-K 539



- > za gotovo sve vrste parketa
- > tvrdo-elastičnog spoja ljepila
- > bez sastojaka koje mogu migrirati
- > bez vode i otapala



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, 1-komponentno ljepilo na osnovi SMP tehnologije, bez vode i otapala. Bez sastojaka koje mogu migrirati i bez štetnih interakcija s Murexin lakovima za parket. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje klasičnog parketa s utorom i perom prema EN 13226, uspravnog lamel (kant) parket prema EN 14761, mozaik (lamel) parketa prema EN 13488 i podnih dasaka. Također za 2- i 3- slojni višeslojni parket (uključujući pojedinačne dužice) i odobreni laminatni podovi. Pogodno za podno grijanje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
16 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica B3, B5, PK/B11, B15, B17

Ugradnja

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Vrijeme polaganja je približno 30 - 45 minuta. Parket je potrebno laganim klizanjem umetnuti u posteljicu ljepila i čvrsto lupkati tako da stražnja strana parketa bude potpuno premazana ljepilom. Prohodno nakon otprilike 24 sata. Na niskim temperaturama stvrdnjavanje je odgođeno. Novopostavljeni parket se može može se prvi put brusiti nakon najmanje 48 sati. Sadržaj vlage u drvu mora biti u skladu s relevantnim nacionalnim standardima prilikom lijepljenja. Pridržavati se uputa proizvođača parketa za postavljanje. Ljepilo smanjuje posmične sile i sprječava prijenos štetnih sila na podlogu. Ostaci ljepila na parketu mogu se ukloniti u roku od cca. 1-2 sata laganim trljanjem ili maramicama za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca. 0,8 - 1,2 kg/m ² Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² , Ozubljenje B17: cca. 1,8 kg/m ²
Vrijeme polaganja	cca. 30 - 45 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Temperatura obrade	idealno +16°C do +25°C
Specifična težina	1,6 g/cm ³

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i betonske podloge

Kalcij-sulfatni estrih

Lijevani asfalt

Drvene podloge

Suho-montažni estrisi

Nivelirane podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti pripremljena u skladu s odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima, ako je potrebno s temeljnim premazima i masama za izravnavanje. Preporučljivo je sustav graditi s Murexin proizvodima.

Prikladni temeljni premazi: Dubinski predpremaz LF 1 ili PU 5 Express.

Kod odgovarajućih podloga koje su u skladu sa standardima, temeljni premaz se može izostaviti.

Napomene o proizvodu i obradi

Proizvod opisujemo kao "fiziološki bezopasan" ako ne šteti prirodi i stoga nema negativan utjecaj na ekologiju.

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila sa sredstvima za površinsku obradu.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.

66017, Ljepilo za parket X-Bond MS-K 539, vrijedi od: 10.11.2025, LGO, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.