

X-Bond MS-K 509 Plus

ljepilo za parket



- > Ne sadrži vodu i otapala
- > Visoki udio veziva
- > Ekonomične primjene
- > Brz i visok razvoj čvrstoće



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno 1-komponentno SMP ljepilo za parket bez vode i otapala. Smanjuje toplot koraka, ima vrlo nisku emisiju prema EC1-Plus. Pogodno za podno grijanje.

Za lijepljenje:

- klasičnog parketa 16 - 22 mm sukladno HRN EN 13226,
- višeslojnog parketa velikih formata, te 2- i 3- slojnog gotovog parketa sukladno HRN EN 13489.

*Pridržavajte se uputa za elastično lijepljenje!!

Nije pogodno za bitumenske materijale (npr. lijevani asfalt).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
16 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nazubljena lopatica: B3, B5, B11/PK, B15, B17

Ugradnja

Ljepilo nanijeti na podlogu po cijeloj površini odgovarajućom nazubljenom lopaticom. Vrijeme ugradnje iznosi oko 50–60 minuta. Parket položiti u sloj ljepila uz lagano klizno pomicanje i čvrsto pritisnuti kako bi se stražnja strana parketa po cijeloj površini navlažila ljepilom. Prohodno nakon približno 12 sati. Položeni parket može se prvi put brusiti najranije nakon 48 sati. Svježe onečišćenje ljepilom ukloniti maramicama za čišćenje R 500. Nakon vezivanja ljepilo se može ukloniti samo mehaničkim putem.

Polaganje parketa i podnih obloga

Ako je potrebno grundirati podlogu radi vezivanja prašine ili postizanja spremnosti za polaganje, treba koristiti Tiefengrund LF 1, Voranstrich PU 5 Express, Epoxy Feuchtigkeitssperre EP 170 ili Silangrundierung MS-X 3. U ostalim slučajevima temeljni premaz odabrati ovisno o svojstvima podloge (npr. jako upijajuća podloga).

*Posebno kod neobrađenih vrsta parketa bez spoja na pero i utor potrebno je spriječiti istiskivanje ljepila prema gore u fuge. Vidljivi tragovi ljepila mogu se smatrati vizualnim nedostatkom. Ljepilo koje dospije u fuge može uzrokovati bočno lijepljenje elemenata, što može dovesti do pojave pukotina zbog blokiranja bočnog pomicanja. Sastojci elastičnog ljepila mogu stupiti u neželjenu međusobnu reakciju sa sredstvima za površinsku obradu.

Preporuke za vrstu ozubljenog lopatice:

B3 za 2-slojni parket do 70 x 600 mm

B11/PK za klasični parket s utorom i/ili perom, parket u pločama, 2-3-slojni gotovi parket

B15 za brodski pod, seljački pod, dvorski pod

Tehnički podaci

Potrošnja

Ovisno o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:

Ozubljenje B3, B5, B11/PK, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m²,

Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m²

Vrijeme polaganja

cca. 50 - 60 min

Krajnja čvrstoća

nakon cca. 48 h

Temperatura obrade

Idealno +16°C do +25°C

Specifična težina

1,6 g/cm³

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 PLUS

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i betonski pod

Kalcij-sulfatni estrih

Drvene podloge

Suho-montažni estrih

Izravnanane podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Polaganje parketa i podnih obloga

Sastav:

DINCH omekšivač, silani (komponente za vezivanje), mineralna punila (punila za pigmente), anorganski pigmenti u boji, aditivi za vezivanje vode (aditivi), katalizatori, reološki aditiv za vezivno sredstvo, antioksidans.

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila sa sredstvima za površinsku obradu parketa.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Važne napomene:

Tijekom obrade stalno provjetravati. Intenzivno provjetranje nekoliko dana i nakon postavljanja poda. Tijekom obrade proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodotokove ili tlo. Nosite zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah temeljito isprati vodom. Alat odmah nakon upotrebe očistite sapunom i vodom. Pošaljite samo potpuno prazne spremnike na recikliranje. Ostaci materijala se mogu osušiti i odložiti kao kućni otpad. Tijekom procesa stvrdnjavanja oslobađa se metanol. Nosite zaštitne rukavice. Sadrži trimetoksi(vinil)silan, 3-aminopropiltriethoxysilan. Može izazvati alergijske reakcije. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Poseban proizvod za upotrebu od strane iskusnih profesionalaca. Obratite pozornost na upute u tehničkom listu. Držati dalje od djece! Ne skladištiti s hranom.

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obavezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com