

Polaganje parketa i podnih obloga

LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K511

- > neutralnog mirisa
- > smanjuje udarnu buku
- > bez vode i otapala prema TRGS 610
- > tvrdo-elastični spoj ljepila



Opis proizvoda

Visokovrijedno, jednokomponentno ljepilo na osnovi MSP- tehnologije, tvrdo-elastično, bez vode i otapala (u skladu s TRGS 610). Smanjuje udarnu buku, vrlo niske emisije prema EC1 i neutralnog mirisa.

Za lijepljenje:

- masivnog klasičnog parketa 16-22 mm
- masivnih podnih dasaka i broskog poda 15-22 mm, s omjerom širine-debljine max. 10:1 (zakošeno)
- višeslojnih podnih dasaka velikih formata
- 2- i 3- slojnog gotovog parketa.

*Pridržavajte se podataka o elastičnom lijepljenju! (Vidi pod obradom.)

Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1800 ML / PPE	6	180 PPE
600 ML / PPE	20	800 PPE
16 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ozubljeni lopatica: B3, B5, B11/PK, B15, B17, aplikator za ljepilo u crijevu.

Obrada

Temeljni premaz:

Primer se može izostaviti sa odgovarajućih podloga. Podloge se moraju pažljivo izbrusiti i dobro

Polaganje parketa i podnih obloga

usisati. Na niveliranim površinama prije lijepljenja ne nanositi temeljni premaz. Ako se temeljni premaz izvodi radi vezivanja prašine ili postizanja spremnosti za polaganje, treba upotrijebiti Dubinsku podlogu D7, Predpremaz PU 5 Express, Epoxy parnu branu EP 170 ili silanski temeljni premaz MS-X 3. Inače, odabir temeljnog premaza mora se izvršiti ovisno o prirodi površine (npr. jako upijajuća).

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajućeg alata. Vrijeme umetanja je oko 50 - 60 minuta. Parket je potrebno položiti u posteljicu ljepila laganim kliznim pokretima i snažno pritisnuti, tako da je stražnja strana parketa u potpunosti prekrivena ljepilom. Prohodno nakon cca. 12 sati. Najranije nakon 48 sati, položeni parket se može brusiti. Odstraniti kontaminacije ljepilom dok je još svježije pomoću maramica za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja, ljepilo se može odstraniti samo mehanički.

*Posebno kod neobrađenih vrsta parketa bez spoja utor-pero, potrebno je izbjegavati potiskivanje ljepila u spoj. Tragovi ljepila u spoju mogu se smatrati vizualnim nedostatkom, dok ljepilo u spojevima može doprinijeti bočnom lijepljenju (rezultat: onemogućavanje spojeva da se odvajaju!), te sastojci elastičnog ljepila mogu prouzročiti štetne interakcije sa sredstvima za obradu površina.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa: cca. 0,8 - 1,2 kg/
Vrijeme polaganja	cca. 50 - 60 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Specifična težina	1,6 g/cm ³
Sastav	Veziva, omekšivači, aditivi, punila

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 PLUS

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i betonski pod

Kalcij-sulfatni estrih

Drvene podloge

Suho montažni estrihi

Izravnanе podloge

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

66020, LJEPILO ZA PARKET X-BOND MS-K511, vrijedi od: 26.10.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila s sredstvima za površinsku obradu.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja osigurati temeljitu ventilaciju. Treba izbjegavati jesti, piti i pušiti tijekom obrade proizvoda. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodene tokove ili u tlo. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Alat odmah nakon upotrebe očistite sapunom i vodom. Reciklirati se smiju samo potpuno prazne posude. Ostaci osušenog materijala mogu se odlagati kao kućni otpad. Tijekom procesa stvrdnjavanja oslobađa se metanol. Nositi zaštitne rukavice.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.