

Ljepilo za parket X-Bond MS-K 511



- > brzi razvoj snage
- > bez vode i otapala prema TRGS 610
- > smanjuje topot koraka
- > neutralnog mirisa



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, jednokomponentno SMP Ljepilo, elastično, bez vode i otapala (u skladu s TRGS 610). Smanjuje topot koraka, vrlo niske emisije prema EC1 Plus i neutralnog je mirisa.

Za lijepljenje:

- masivnog klasičnog parketa 16-22 mm
- masivnih podnih dasaka i broskog poda 15-22 mm, s omjerom širine-debljine max. 10:1 (zakošeno)
- višeslojnih podnih dasaka velikih formata
- 2- i 3- slojnog gotovog parketa.

*Pridržavati se uputa za elastično lijepljenje!

Nije pogodno na bitumenskim materijalima (npr. lijevani asfalt).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
16 KG / KE	-	33 KE
1.8 L / PPE	6	180 PPE
0.6 L / PPE	20	800 PPE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Ozubljen lopatica: B3, B5, B11/PK, B15, B17, aplikator za Ljepilo u crijevu.

Ugradnja

Temeljni premaz:

Ako je podloga u dobrom stanju, temeljni premaz se može izostaviti. Podloge se moraju pažljivo pobrusiti i dobro usisati. Na izravnanim površinama ne nanositi temeljni premaz prije lijepljenja. Ako se temeljni premaz izvodi radi vezivanja prašine ili postizanja spremnosti za polaganje, treba upotrijebiti Dubinski predpremaz LF 1, Predpremaz PU 5 Express, Epoxy parnu branu EP 170 ili Silan temeljni premaz MS-X 3. Inače, izbor temeljnog premaza mora se napraviti ovisno o prirodi podloge (npr. visoko upijajuća).

Ljepilo se nanosi na cijelu površinu podloge pomoću odgovarajućeg alata. Vrijeme polaganja parketa je oko 50 - 60 minuta. Parket je potrebno položiti u posteljicu ljepila laganim kliznim pokretima i snažno pritisnuti, tako da je stražnja strana parketa u potpunosti namočena ljepilom. Prohodno nakon cca. 12 sati. Najranije nakon 48 sati, položeni parket se može po prvi puta brusiti. Odstraniti kontaminacije ljepilom dok je još svježije pomoću maramica za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja, ljepilo se može odstraniti samo mehanički.

*Posebno kod neobrađenih vrsta parketa bez spoja utor-pero, potrebno je izbjegavati potiskivanje ljepila u spoj. Tragovi ljepila u spoju mogu se smatrati vizualnim nedostatkom, dok ljepilo u spojevima može uzrokovati bočno sljepljivanje (rezultat: pukotine u blokovima ili na spojevima!), te sastojci elastičnog ljepila mogu prouzročiti štetne interakcije sa sredstvima za obradu površina.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca. 0,8 - 1,2 kg/m ²
Vrijeme polaganja	cca 50 - 60 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca 48 h
Specifična težina	1,6 g/cm ³
Sastav	Veziva, omekšivači, aditivi, punila

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1 PLUS

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i betonski pod

Kalcij-sulfatni estrih

Drvene podloge

Suho montažni estrihi

Izravnanane podloge

Polaganje parketa i podnih obloga

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Sastav:

Veziva, plastifikatori, aditivi, punila

Vanjski plastifikator DINCH, silani (komponenta za vezivanje), mineralna punila (pigmenti/punila), anorganski pigmenti u boji, aditivi za vezanje vode (aditivi), katalizatori (aditivi), promotori adhezije (aditivi), reološki aditivi (aditivi), antioksidansi (aditivi)

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila s sredstvima za površinsku obradu.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Važne napomene:

Osigurajte kontinuiranu ventilaciju tijekom nanošenja. Nastavite intenzivno ventilirati nekoliko dana nakon postavljanja poda. Izbjegavajte jesti, piti i pušiti dok radite s ovim proizvodom. Ne dopustite da uđe u odvođe, vodotoke ili tlo. Nosite zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah i temeljito isperite vodom. Alat odmah nakon upotrebe očistite sapunom i vodom. Reciklirajte samo potpuno prazne spremnike. Osušeni ostaci materijala mogu se odložiti u kućni otpadom. Tijekom procesa vezanja oslobađa se metanol. Nosite zaštitne rukavice. Sadrži trimetoksi(vinil)silan i 3-aminopropiltriethoxysilan. Može izazvati alergijske reakcije. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. Pažljivo slijedite upute u tehničkom listu. Čuvati izvan dohvata djece! Ne skladištiti s hranom.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.