

AQUA SPECIJAL PS 90, lak za parket

- > Vrlo dobrih svojstva obrade
- > Visokih svojstva prekrivanja
- > Klasa opterećenja C



Opis proizvoda

Vodeni, nezapaljiv, lak za parket bez formaldehida i blagog mirisa s ekstremno visokom otpornošću na ogrebotine i habanje, te dobrih svojstva prekrivanja kao i izvrsne izdržljivosti.

Za primjenu u unutarnjem području, za lakiranje drvenih podova i parketa.

Klasa opterećenja C (sukladno ÖNORM C 2354:2009 - Posebno teška uporaba: stalna uporaba s uličnom obućom npr. restorani, školske sobe, uredi, prodajna mjesta i drugi javno dostupni prostori).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od mikrofibre, nehrđajuća opružna špahtla za lakove.

Alat nakon upotrebe odmah isprati čistom vodom.

Obrada

Dobro protresti prije upotrebe. Lak se može nanijeti na podlogu valjkom ili lopaticom.

Preporučamo korištenje Murexin Profi sita za lakove za svaki radni korak.

Prije završnog sloja laka uvjek preporučamo međubrušenje s brusnim diskom i brusnom mrežicom 120-150.

Kako bi se uklonio rizik od podsušivanja, vlažnost drva mora se održavati konstantnom pomoću odgovarajućih mjera kao što je ovlaživanje zraka. Preporučljivo je o tome provjerljivo obavijestiti

68015, AQUA SPECIJAL PS 90, lak za parket, vrijedi od: 31.10.2023, Stranica 1

TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

MUREXIN

graditelja prije izvođenja ili odvagnuti alternative. Ovo je osobito važno za parkete na drvenim podovima (elastična konstrukcija) i novih podnih dasaka. Ako sadržaj vlage u drvu poda padne znatno ispod standardnog sadržaja vlage u drvu za ugradnju, postoji povećan rizik od stvaranja fuga u podu.

Korištenjem Murexin Aqua Spezial AV 20 temeljnog laka ili Murexin Aqua Exoten AV 50 temeljnog laka, može se smanjiti efekt bočnog sljepljivanja u slučaju podsusivanja.

Naknadna njega:

Potpuna upotreba može nastupiti najranije nakon otprilike 10 dana. Početnu njegu obavite najranije nakon 2-3 dana, ali prije pažljivog unosa namještaja i drugog teškog namještaja. Zaštitite pod na odgovarajući način!

Murexin program za čišćenje i njegu nudi prikladne proizvode za njegu za dugi vijek trajanja i dobar izgled lakirane površine.

NAPOMENA: Garancija na lakirani pod je prema DIN 18356, zajamčena samo ako se koristi sustav njege koji je propisao proizvođač!

Tehnički podaci

Potrošnja

Jedno pakiranje (10 litara) je dovoljno za cca. 40 m² u dva sloja

Debljina sloja

2x valjkom po cca. 125 ml/m² = 90µm, 3x valjkom po cca.

125 ml/m² = 135µm

nakon cca. 4 - 5 sata

polumat ~41 (60°)

nakon cca. 8 - 10 dana

min. +15°C

Obradivo nakon

Stupanj sjaja

Krajnja tvrdoća

Temperatura obrade, okoline i
stvrđnjavanja

Klasa opterećenja prema ÖNORM
C 2354

C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni pod

Parket od neobrađenog drva

Brušen gotovi parket

Nije prikladno na:

Drveni opločnik

Elastični i daščani podovi

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. na svaki od zahtjeva važećih normi primjenjuju se direktive i tržišnih listova.

68015, AQUA SPECIJAL PS 90, lak za parket, vrijedi od: 31.10.2023, Stranica 2

Priprema podloge:

Fino brušenje poda granulacijom ~100/120. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Aqua Holzkitt AV 5, vodena otopina elastičnog drvenog kita za trajno elastično kitanje fuga do 5 mm.

Aqua Holzkitt AV 10, vodena otopina drvenog kita za kitanje drvenih podova bez otapala.

Holzkitt LV 15, otapalna otopina drvenog kita kod saniranja i problematičnih vrsta drva.

Aqua Spezial AV 20, temeljni lak za grundiranje autohtonih vrsta tвrdog drva bez otapala.

Aqua Exoten AV 50, temeljni lak za grundiranje bez otapala svih vrsta drva (osim ariša).

Universal LV 45, temeljni lak za naglašavanje drva i temeljni premaz na bazi otapala za problematične vrste drva (uključujući ariš) i kao temeljni premaz za System lak 2K PU 95.

Aqua AP 10, temeljno sredstvo za čišćenje za učinkovito temeljno čišćenje parketa.

Aqua AP 20, potpuna njega parkeza za početnu i potpunu njegu, kao i za održavanje parketa.

Sportboden AP 30, potpuna njega za protukliznu početnu i potpunu njegu, kao i za održavanje parketa.

Parket Polish LP 35, polir za početnu i potpunu njegu, kao i za osvježenje mat parketnih površina.

Parkett FP 100, masa za fugiranje bez silikon za brtvljenje širokih fuga.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadржala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podlage ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgadaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštiti susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

MUREXIN

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.