

AQUA LAK EXTREM NX 85

- > Za jako frekventne površine
- > Vrlo dobre kemijske otpornosti
- > Velike otpornosti na habanje



Opis proizvoda

Vodeni lak za parket na osnovi visoko kvalitetnog poliuretana. Zbog visoke otpornosti na habanje i kemijske otpornosti, NX 85 ima usporediva svojstva s dvokomponentnim lakovima za parket. Formira dobro tijelo i ima izvrsna svojstva obradivosti. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketa i drvenog poda.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od mikrofibre, nehrđajuća opružna lopatica.
Alat nakon upotrebe odmah isprati čistom vodom.

Obrada

Dobro protresti prije upotrebe. Lak se zatim može valjkom ili lopaticom nanijeti na podlogu. Preporučamo korištenje Murexin Profi sita za lakove za svaki radni korak. Prije završnog lakiranja uvijek preporučamo međubrušenje s brusnim diskom i brusnom mrežicom 120-150.

Kako bi se isključio rizik od nedostatnog sušenja, sadržaj vlage u drvu mora se održavati konstantnim odgovarajućim mjerama kao što je ovlaživanje zraka. Preporučljivo je o tome provjerljivo obavijestiti graditelja prije izvođenja ili odvagnuti alternative. Ovo je osobito važno za parkete na drvenim gredama (elastična konstrukcija) i novih podnih dasaka. Ako sadržaj vlage u drvu poda padne znatno ispod standardnog sadržaja vlage u drvu za ugradnju, postoji povećan rizik od stvaranja fuga u podu. Korištenje Murexin Aqua Specijalnog predpremaza AV 20 ili Murexin

Aqua Exotik-predpremaza AV 50 može smanjiti efekt bočnog lijepljenja u slučaju podsušivanja.

Naknadna obrada:

Puno opterećenje može se dogoditi najranije nakon otprilike 10 dana. Početnu njegu obavite najranije nakon 2-3 dana, ali prije pažljivog unosa namještaja i drugog teškog namještaja. Zaštitite pod na odgovarajući način!

Murexin program za čišćenje i njegu nudi vam prikladne proizvode za njegu za dugi vijek trajanja i dobar izgled lakirane površine.

NAPOMENA: Garancija na lakirani pod je prema DIN 18356, zajamčena samo ako se koristi sustav njege koji je propisao proizvođač!

Tehnički podaci

Potrošnja	Jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca. 40 m ² kod 2x nanosa laka
Debljina sloja	2x valjkom od cca. 125 ml/m ² = 90μ, 3x valjkom od cca. 125 ml/m ² = 135 μ
Obradivo nakon	nakon cca. 4 - 5 sata
Stupanj sjaja	polumat ~30 (60°)
Konačna tvrdoća	nakon cca. 8 - 10 dana
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C
Razred opterećenja sukladno ÖNORM C 2354	C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

ÖNORM C 2354

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za:

Fino brušeni drveni pod

Parket od neobrađenog drva

Brušen gotovi parket

Nije prikladno na:

Pločnik od drvenih kocki

Elastični i daščani podovi

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. na svaki od zahtjeva važećih normi primjenjuju se direktive i tržišnih listova.

Fino brušenje poda s granulacijom ~100/120. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Aqua otopina za kitanje elastik AV 5 za trajno elastično popunjavanje fuga do 5 mm.
Aqua otopina za kitanje AV 10 za kitanje drvenih podova bez otapala.
Otopina za kitanje LV 15 na bazi otapala kod saniranja i problematičnih vrsta drva.
Aqua Specijalni predpremaz AV 20 za grundiranje autohtonih vrsta tvrdog drva bez otapala.
Aqua Exotik predpremaz AV 50 za grundiranje bez otapala svih vrsta drva (osim ariša).
Univerzalni predpremaz LV 45 za naglašavanje i temeljni premaz na bazi otapala za problematične vrste drva (uključujući ariš) i kao temeljni premaz za Sistem lak 2K PU 95.
Aqua temeljno sredstvo za čišćenje AP 10 za snažno osnovno čišćenje parketa.
Aqua potpuna njega parketa AP 20 za početnu i potpunu njegu, kao i za održavanje parketa.
Aqua njega sportskih podova AP 30 za protukliznu početnu i potpunu njegu, kao i za njegu održavanja parketa.
Sredstvo za poliranje parketa LP 35 za početnu i potpunu njegu, kao i za osvježavanje parketnih površina mat izgleda.
Masa za fugiranje parketa FP 100 bez silikon za brtvljenje širokih fuga.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.