

DesignCoat IS 75, univerzalni parket lak

- > spremno za upotrebu
- > slabog mirisa
- > niskog bočnog sljepljivanja
- > besprijekorno za obradu



Opis proizvoda

Otopalni, univerzalno primjenjiv jednokomponentni parketni lak na bazi uljno-sintetičke smole. Namijenjen za lakiranje i zaštitu svih parketnih i drvenih podnih obloga. Posebno prikladan za industrijski parket (visokokantne lamele), drvene kocke bez bočne impregnacije te masivne podne daske. DesignCoat IS 75 zadovoljava zahtjeve koeficijenta kliznog trenja prema normi DIN 18032 te ima smanjeni učinak bočnog sljepljivanja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / BLE	-	30 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 540 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Materijal se nanosi četkom ili valjkom
Alat nakon obrade temeljito očistiti terpentinom.

Obrada

Prije upotrebe dobro promiješajte. Nanesite materijal na podlogu u najviše dva sloja četkom, valjkom ili lopaticom.
Za posebno privlačan izgled preporučuje se međubrušenje nakon otprilike 15 do 18 sati između svakog sloja.

Napomena: Prašina od brušenja od laka na bazi uljno-sintetičke smole je zapaljiva. Opasnost od požara! Nakon završetka brušenja, nastalu prašinu od brušenja potrebno je navlažiti vodom i zbrinuti u dobro zatvorenim posudama!

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja/pokrivenost po l: cca. 10 - 12 m ² / (valjkom)
Prohodno nakon	cca. 12 sati
Konačna tvrdoća	cca. 8 - 10 dana
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	cca. +15°C
Ponašanje na klizanja prema DIN 18032	0,56 - 0,59
GISCODE	KH1

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

DIN 18032.

Stupanj sjaja mat 20, polumat 50, sjajan 80 prema DIN 67530 s 60° mjernim kutom.

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za:

Fino brušeni drveni pod

Parket od neobrađenog drva

Gotovi parket

Kada se koristi na grijanim estrisima, elastičnim podovima i podnim daskama, spojevi se ne smiju zapuniti kitom ili temeljnim premazima.

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. na svaki od zahtjeva važećih normi primjenjuju se direktive i tržišnih listova.

Fino brušenje poda s granulacijom ~100/120. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Murexin Holzkit LV 15, otapalna otopina kita za parket za popunjavanje i zaglađivanje udubljenja, pukotina i spojeva.

Murexin Universal LV 45, temeljni lak za zatvaranje pora i pospješivanje prijanjanja.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka. Niže temperature i viša vlažnost usporavaju sušenje, dok ga više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

Polaganje parketa i podnih obloga

- Svojstva materijala mogu se znatno promijeniti ako se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti.
- Prije obrade materijale pravilno temperirajte!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine dodavanja vode ili upute za razrjeđivanje moraju se točno slijediti!
- Prije upotrebe provjerite točnost boje nijansiranih proizvoda!
- Konzistentnost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na ton boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.