

NATURÖL NP 90, prirodno ulje za parket

- > Preporučljivo za organsko življenje
- > Brzog sušenja
- > Vrlo izdašno
- > Visoka izdržljivost
- > Udio čvrstih tvari > 99 %



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim udjelom hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvativih sirovina. Imo visok udio čvrstih tvari, brzog je sušenja i pogodno za rad bez spojeva. Tvor ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za primjenu u unutarnjem prostoru, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, podne daske, kant parket i elastične podove. Pogodno za podno grijanje.

Kod korištenja obojanog ulja, efekt boje i ravnomjernost ovisi o drvu, rezanju i tehnologiji obrade. Svi tonovi se mogu međusobno miješati i tako omogućiti individualnu prilagodbu boje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
2.5 L / BLE	4	96 BLE
0.75 L / BDO	4	540 BDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 1095 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Mekani pad za poliranje, metalna špahtla sa zaobljenim kutovima, stroj s jednim diskom.

Obrada

Nanesite Natur ulje NP 90 tanko i ravnomjerno valjkom za farbanje s kratkim dlačicama ili sličnim. Pomoću metalne špahtle nanosi se u što tanjim dijelovima. Površina se mora polirati odmah nakon nanošenja. Ovo je najbolje raditi sa strojem s jednim diskom koji koristi mehanički pad ili pamučnu tkaninu koja ne ostavlja dlačice. Time se apsorbira višak materijala i postiže ujednačena površina. Ako jastučić za poliranje više ne upija višak materijala tijekom poliranja, postupak poliranja mora se nastaviti na suhom, nepremazanom području dok jastučić više ne otpušta materijal i ponovno

68040, NATURÖL NP 90, prirodno ulje za parket, vrijedi od: 02.11.2023, Stranica 1

postane upijajući. Višak ulja potrebno je obraditi ili ukloniti, inače će se stvrđnuti na površini drva. Nakon vremena sušenja od 6-8 sati, postupak se može ponoviti ako je potrebno. Kod obojenih ulja moguće je intenzivirati ton boje ponovnim nanošenjem obojenog ulja. Obojana ulja prije upotrebe dobro promiješati. Kako bi se izbjegle razlike u boji, cijelu potrebnu količinu potrebno je ponovno promiješati u zasebnoj posudi.

Njega:

Kako bi se postigla vizualno privlačna i izdržljiva površina, preporučamo redovitu njegu s MUREXIN Aqua AP 90 uljem za njegu ili Natur HS 92 sapunom za drvo. Kod njegе drvenih površina tamno obojenim prirodnim uljima s Aqua AP 90 uljem za njegu, može doći do minimalnog prosvjetljivanja boje. Čišćenje je najbolje obaviti vlažnom krpom ili odgovarajućim brisačem za pod.

Moguće je i ponovno uljenje s NP 90. Međutim, samo ako između uljenja nije obavljeno čišćenje ili njega drugim sredstvom za njegu.

Krpe natopljene uljem mogu se samozapaliti. Krpe natopite vodom i spremite u dobro zatvorenu posudu te ih zbrinite!

Tehnički podaci

Potrošnja	po lit.: ~20 m ² (ovisno o tipu parketa i širini fuga)
Obradivo nakon	nakon cca. 12 sati
Prohodno nakon	cca. 24 sati
Temperatura obrade	+16°C do +25°C
Temperatura stvrđnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

- Fino brušeni drveni podovi
- Parket od sirovog drveta
- Gotovi parket

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Drveni pod potrebno je prebrusiti, pokitati fuge i završno fino pobrusiti. To treba učiniti brusnom mrežicom (100 do 120 grita). Fino brušenje s previše finim zrnom (preko 120) onemogućuje duboko prodiranje ulja.

Za idealan sustav

Opis

MUREXIN Aqua Holzkitt AV 10 otopina drvenog kita za kitanje novo položenog drvenog poda.
MUREXIN Holzkitt LV 15 otapalna otopina drvenog kita za kitanje drvenih podova kod renoviranja.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene na 20°C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vлага odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrđivanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrđivanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.