

NATUR IMPREGNACIJSKO ULJE NP 90



- > Preporučljivo za zeleno stanovanje
- > Brzog sušenja
- > Vrlo izdašno
- > Visoka izdržljivost
- > Udio čvrstih tvari > 99 %



Opis proizvoda

Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim udjelom hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvatljivih sirovina. Ima visok udio čvrstih tvari, brzog sušenja i pogodno za rad bez tragova spojeva. Tvori ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za unutarnju površinu objekta, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, podne daske, kant parket i elastične podove. Pogodno za sustave podnog grijanja. Kod korištenja pigmentiranog ulja, efekt boje i ravnomjernost ovisi o drvu, rezanju i tehnologiji obrade. Sve nijanse se mogu međusobno miješati i tako omogućiti individualnu prilagodbu boje.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / BLE	3	96
2.5 L / BLE	4	168
0.75 L / BDO	6	528
0.75 L / BDO	4	540

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Mekani pad za poliranje, metalna lopatica sa zaobljenim kutovima, stroj s jednim diskom.

Obrada

Nanesite Natur impregnacijsko ulje NP 90 tanko i ravnomjerno valjkom s kratkim dlačicama ili sličnim. Pomoću metalne lopatice nanosi se u što tanjim dijelovima. Površina se mora polirati odmah nakon nanošenja. Ovo je najbolje raditi sa strojem s jednim diskom koji koristi meki pad ili pamučnu tkaninu koja ne ostavlja dlačice. Time se apsorbira višak materijala i postiže ujednačena

68040, NATUR IMPREGNACIJSKO ULJE NP 90, vrijedi od: 10.10.2022, LGO (PIM), Stranica 1

površina. Ako jastučić za poliranje više ne upija višak materijala tijekom poliranja, postupak poliranja mora se nastaviti na suhom, nepremazanom području dok jastučić više ne otpušta materijal i ponovno postane upijajući. Višak ulja potrebno je obraditi ili ukloniti, inače će se stvrdnuti na površini drva. Nakon vremena sušenja od 6-8 sati, postupak se može ponoviti ako je potrebno. Kod obojenih ulja moguće je intenzivirati ton boje ponovnim nanošenjem obojenog ulja. Pigmentirana ulja prije upotrebe dobro promiješajte. Kako bi se izbjegle razlike u boji, svu potrebnu količinu treba ponovno promiješati u posebnoj posudi.

Naknadna obrada:

Kako bi se postigla vizualno privlačna i izdržljiva površina, preporučamo redovitu njegu s MUREXIN Aqua uljem za njegu AP 90 ili Natur sapunom za drvo HS 92. Naknadno tretiranje drvenih površina s Aqua uljem za njegu AP 90 tamno obojenim prirodnim uljem mogu dovesti do minimalnog prosvjetljivanja boje. Čišćenje je najbolje obaviti vlažnom krpom ili odgovarajućim brisačem za pod. Moguće je i ponovno uljenje s NP 90. Međutim, samo ako između uljenja nije obavljeno čišćenje ili njega drugim sredstvom za njegu.

Krpe natopljene uljem mogu se samozapaliti. Namočite krpe u vodu, pohranite u dobro zatvorenu posudu i zbrinite!

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja/izdašnost po lit.: ~20 m ² (ovisno o tipu parketa i širini fuga)
Obradivo nakon	nakon cca. 12 sati
Prohodno nakon	cca. 24 sati
Temperatura obrade	+16°C do +25°C
Temperatura stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od sirovog drveta
Gotovi parket

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Drveni pod potrebno je prebrusiti, pokitati fuge i završno fino pobrusiti. To treba učiniti brusnom mrežicom (100 do 120 grita). Fino brušenje s previše finim zrnem (preko 120) sprječava duboko prodiranje ulja za impregniranje.

Za idealan sustav

Opis

MUREXIN Aqua otopina za kitanje AV 10 za kitanje novo položenog drvenog poda.

MUREXIN Otopina za kitanje LV 15 za kitanje drvenih podova koji se obnavljaju.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti su određene na 20°C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.