

MurePrime LV 45

Univerzalni temeljni premaz



- > Intenzivno naglašavanje strukture drva
- > Brze daljnje obrade
- > Pogodno za problematična egzotična drva
- > Moguća naknadna obrada vodenim lakovima
- > Moguća naknadna obrada otapalnim lakovima



Opis proizvoda

Univerzalni temeljni premaz na osnovi otopine visokokvalitetnih polimera koji prodiru duboko u drvo. Time se postiže intenzivno naglašavanje prirodne boje i strukture drva te omogućuje brzo nanošenje sljedećeg sloja, a drvo se dodatno štiti od prodiranja štetnih tvari. Osim toga, stvara se idealna podloga za naknadno lakiranje parketnim lakovima na bazi otapala ili na vodenoj osnovi. U unutarnjim prostorima kao temeljni premaz za sve parketne lakove na bazi otapala i na vodenoj osnovi. Posebno prikladno za primjenu na egzotičnim vrstama drva.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća špahtla za lakove, valjak.

Nakon uporabe alat očistiti sredstvom Murexin Pinselreiniger PR 15.

Ugradnja

Prije uporabe sadržaj ambalaže dobro protresti. Materijal se zatim nanosi križnim premazivanjem. Pri nanošenju valjkom dovoljan je jedan radni postupak, dok su pri nanošenju lopaticom potrebna dva radna postupka. Posebno treba paziti na tragove lopatice i višak materijala. Neovisno o odabiru naknadnog završnog premaza, oni će biti vidljivi u konačnom izgledu površine.

Kod nekih vrsta drva (bukva, jasen, javor, trešnja...) pri grundiranju nanošenjem lopaticom postoji opasnost od neujednačenog upijanja materijala, tzv. „stvaranja sjena”. Stoga prije nanošenja lopaticom provjerite s proizvođačem podne obloge je li drvo sklono stvaranju sjena. Ako jest, materijal treba nanositi valjkom.

Polaganje parketa i podnih obloga

Nakon dovoljnog vremena sušenja od cca 1–2 sata (ovisno o klimatskim uvjetima u prostoriji), površina se može premazati svim MUREXIN parketnim lakovima (na vodenoj osnovi i na bazi otapala).

Tehnički podaci

Potrošnja
Vrijeme sušenja

Obradivo nakon
Temperatura obrade, okoline i
stvrđivanja

Potrošnja/Pokrivnost po litri: cca. 10 - 12 m²
min. 1 sat (nanošenje valjkom), cca. 10 - 15 min (nanošenje
lopaticom)
nakon cca. 1 sat
min. +15 °C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od neobrađenog drva
Gotovi parket

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Priprema podloge:

Fino brušenje poda s granulacijom 100/120. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Aqua Holz kitt AV 10 za ekološki prihvatljivo kitanje drvenih podova.

Holz kitt LV 15 za kitanje na bazi otapala pri renoviranju i na problematičnim drvenim podovima.

Napomene o proizvodu i obradi

Sušenje temeljnog premaza na egzotičnim vrstama drva ili drvu s visokim udjelom vlastitih sastojaka ovisi o svojstvima drva. U slučaju dvojbe, prije nanošenja lakova na vodenoj osnovi treba pričekati do 12 sati.

Sve vrijednosti su određene na 20 °C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Polaganje parketa i podnih obloga

Napomene o okolini:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com