

UNIVERZALNI PREDPREMAZ LV 45

- > Brze naknadne obrade
- > Intenzivnog naglašavanja
- > Pogodno za problematična egzotična drva
- > Moguća naknadna obrada vodenim lakovima
- > Moguća naknadna obrada otapalnim lakovima



Opis proizvoda

Murexin Univerzalni predpremaz LV 45 sastoji se od otopine visoko-kvalitetnih polimera, koji duboko prodiru u drvo. To osigurava intenzivno naglašavanje i brzu naknadnu obradu drvenog poda. Također štiti drvo od prodora štetnih tvari. Nadalje, stvara idealnu površinu za naknadno lakiranje otapalnim lakovima kao i lakovina na bazi vode.

Za unutarnju primjenu, kao predpremaz za sve otapalne i vodene lakove. Idealno za primjenu na egzotičnom drvu.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 L / KKA	-	42

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nehrđajuća lopatica, valjak.

Alat nakon upotrebe očistite Murexin sredstvom za čišćenje PR 15.

Obrada

Dobro protresti spremnik prije upotrebe. Zatim se materijal nanosi unakrsno. Kod nanošenja valjkom dovoljan je jedan radni korak, a kod nanošenja lopaticom potrebna su pak 2 radna koraka. Potreban je poseban oprez protiv poteza lopaticom i viška materijala. Bez obzira na izbor naknadnih lakova, oni su vidljivi u konačnom rezultatu. Kod nekih vrsta drva (bukva, jasen, javor, trešnja, ...) postoji opasnost od neravnomjernog upijanja materijala prilikom grundiranja lopaticom, tzv. "sjene". Stoga, prije obrade lopaticom, molimo da razjasnite s proizvođačem podova je li drvo sklono stvaranju sjena. Ako je to slučaj, materijal treba obraditi valjkom. Nakon dostatnog vremena sušenja od cca. 1-2 sata (ovisno o klimi u prostoriji), površina se može tretirati svim MUREXIN

Polaganje parketa i podnih obloga

lakovima za parket (vodenim i na bazi otapala).

Tehnički podaci

Potrošnja
Vrijeme sušenja
Obradivo nakon
Temperatura obrade, okoline i
stvrđivanja

Potrošnja/Izdašnost po l: cca. 10 - 12 m²
min. 1 sat (valjkom), cca. 10 - 15 min (lopaticom)
nakon cca. 1 sat
min. +15 °C

Podloga

Prikladne podloge

Fino brušeni drveni podovi
Parket od neobrađenog drva
Gotovi parket (neobrađen)

Površina mora biti očišćena od prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za odvajanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i tehničkih listova.

Fino brušenje poda s granulacijom ~ 100/120/150. Prašinu od brušenja potrebno je temeljito ukloniti.

Za idealan sustav

Opis

Aqua otopina za kitanje AV 10 za ekološki prihvatljivo kitanje drvenih podova.
Otopina za kitanje LV 15 za kitanje sa sadržajem otapala tijekom renoviranja ili teških drvenih podova.

Napomene o proizvodu i obradi

Sušenje predpremaza ovisi o svojstvima egzotičnog drva ili drva bogata sastojcima. Kod prerade lakovima na bazi vode, ako ste u nedoumici, pričekajte do 12 sati.

Sve vrijednosti su određene na 20 °C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlaga odgađaju sušenje, a više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati nikakvi strani materijali!
- Strogo se pridržavajte količine dodane vode ili podataka o razrjeđivanju!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje bitno utječu uvjeti okoliša.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.

68055, UNIVERZALNI PREDPREMAZ LV 45, vrijedi od: 14.10.2022, LGO (PIM), Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne dijelove!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravak čuvajte autentični originalni proizvod iz odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.