

SISTEM LAK 2K PU 95

- > Bez formaldehida
- > Za najveća opterećenja
- > Visok udio čvrstih tvari



Opis proizvoda

Dvokomponentni lak na bazi visoko-kvalitetnih PU sirovina, slabijeg mirisa, dobre obradivosti i bez formaldehida.

Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketnog poda, posebno pogodno za jako opterećene površine, na stubištu, podova u školama, višenamjenskim halama, itd.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / BLE	-	63

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 6 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Lopatica, valjak.

Za čišćenje preporučujemo Murexin sredstvo za čišćenje PR 15.

Obrada

Dobro promiješati ili protresti osnovu laka i pomiješati s utvrđivačem u omjeru 1: 1. Zatim lak nanositi valjkom ili lopaticom na podlogu. Najbolji rezultati postižu se među brušenjem prije posljednjeg sloja laka.

Na sljedećoj stranici pronaći ćete sustave lakova koje preporučuje Murexin, a koji su uspješno korišteni u praksi.

Stvaranje reški od presušivanja nije posljedica laka. Ako vlaga drva na podu padne znatno ispod standardne vlage u drvetu od ugradnje, postoji povećani rizik od stvaranja fuga na podu, što je prirodan proces. Da bi se isključio rizik od presušivanja, vlaga drveta mora se održavati konstantnom kroz prikladne mjere, kao što je vlaženje zraka. To je osobito važno za parkete na drvenim nosačima (elastična podna konstrukcija) i novog daščanog poda. U tim slučajevima

preporučujemo lakiranje s Murexin Unilakom IS 75.

Naknadna obrada:

Puno opterećenje može se dogoditi najranije nakon cca. 10 dana. Početnu njegu provesti najranije nakon 2-3 dana, ali prije pažljivog premještanja namještaja i ostalog teškog namještaja. Zaštitite pod u skladu s time! Murexin asortiman za čišćenje i njegu nudi vam prikladne proizvode za dugi vijek trajanja i vizualno privlačnu lakiranu površinu.

NAPOMENA: Prema DIN 18356, jamstvo za površinu daje se samo ako se koristi sustav njege koji je propisao proizvođač!

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja / Izdašnost po l: cca. 10 - 12 m ² (valjkom) cca. 30 - 35 m ² (lopaticom)
Omjer miješanja	Komp. A : Komp. B = 1 : 1
Obradivo nakon	nakon cca. 3 - 4 sata
Konačna tvrdoća	nakon cca. 36 sati
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za:

Fino brušeni drveni podovi

Parket od sirovog drveta

Gotovi parket

Uvjetno prikladno:

Na mekom drvetu zbog žuto-crvenkastog paljenog uzorka površine, dimljeni hrast. Zbog visokog učinka bočnog lijepljenja poliuretanskih proizvoda, lak se ne smije koristiti na spojevima koji nisu otporni na smicanje (kao npr. drvenog opločnika, podnih dasaka, elastičnih podova) u kombinaciji s podnim grijanjem.

Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za otpuštanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i letaka.

Fino pobrusiti pod granulacijom 100/120. Temeljito ukloniti prašinu od brušenja. Prije lakiranja egzotičnog drveta, preporučujemo prethodnu obradu Murexin Univerzalnim predpremazom LV 45.

Za idealan sustav

Opis

Aqua otopina za kitanje AV 10 za ekološko prihvatljivo kitanje drvenih podova.

Otopina za kitanje LV 15 za kitanje na bazi otapala za obnove i teških drvenih podova.
Univerzalni predpremaz LV 45 za grundiranje sa isticanjem strukture i za teška egzotična drva.
Temeljno sredstvo za čišćenje parketa AP 10 za snažno temeljito čišćenje parketa.
Aqua potpuna njega parketa AP 20 za početnu i potpunu njegu, kao i stalno čišćenje parketa.
Aqua Parket politura LP 35 za početnu i potpunu njegu, kao i stalno čišćenje parketa.
Masa za fugiranje parketa FP 100 za bez silikonsko zatvaranje širokih spojeva.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti određene su pri 20 ° C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlažnost zraka odgađaju sušenje, dok ga više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se zamjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržale karakteristike proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koju treba dodati ili upute za razrjeđivanje moraju se strogo poštivati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja u toniranim proizvodima!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boja značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, stvrdnjavanje i vezivanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje područja za testiranje unaprijed ili testiranje pomoću malog testa.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Neovisni izvorni proizvod odgovarajuće serije čuvajte za popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.