

SYSTEMLAK 2K PU 95, lak za parket

- > Bez formaldehida
- > Za najveća opterećenja
- > Visok udio čvrstih tvari



Opis proizvoda

Dvokomponentni lak i premaz na bazi visoko kvalitetnih PUR sirovina, blagog mirisa, lake obradivosti i bez formaldehida.

Za unutarnji prostor, za lakiranje parketa, posebno pogodan za jako opterećene površine, na stubištima, podovima u školama, višenamjenskim dvoranama, itd.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
5 L / BLE	-	63 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 730 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Špahtla, valjak.

Za čišćenje preporučujemo Murexin PR 15 sredstvo za čišćenje.

Obrada

Dobro promiješati ili protresti osnovu laka i pomiješati s utvrđivačem u omjeru 1: 1. Lak nanositi na podlogu valjkom ili špahtlom. Najbolji rezultati postižu se međubrušenjem prije posljednjeg sloja laka.

Pod odjeljkom Idealni sustav, pronaći ćete sustav lakiranja koje preporučuje Murexin, a koji su se u praksi dokazali.

Pojava reški od presušivanja nije posljedica laka. Ako drvena vlažnost pada padne znatno ispod standardne vlage u drvu od ugradnje, postoji povećani rizik od pojava reški, što je prirodan proces. Da bi se isključio rizik od presušivanja, vlaga drva mora se održavati konstantnom kroz prikladne mjere, kao što je vlaženje zraka. Ovo je osobito važno za parkete na drvenoj konstrukciji (elastična podna konstrukcija) i novih podnih dasaka.

Naknadna njega:

68080, SYSTEM LAK 2K PU 95, vrijedi od: 15.11.2023, Stranica 1

Polaganje parketa i podnih obloga

Puno opterećenje može se dogoditi najranije nakon cca. 10 dana. Početnu njegu provesti najranije nakon 2-3 dana, ali prije pažljivog premještanja namještaja i ostalog teškog namještaja. Zaštitite pod u skladu s time! Murexin asortiman za čišćenje i njegu nudi vam prikladne proizvode za dugi vijek trajanja i vizualno privlačnu lakiranu površinu.

NAPOMENA: Prema DIN 18356, jamstvo za površinu daje se samo ako se koristi sustav njege koji je propisao proizvođač!

Tehnički podaci

Potrošnja	Za 1 l: cca. 10 - 12 m ² (valjkom) cca. 30 - 35 m ² (lopaticom)
Omjer miješanja	Komp. A : Komp. B = 1 : 1
Obradivo nakon	nakon cca. 3 - 4 sata
Konačna tvrdoća	nakon cca. 36 sati
Temperatura obrade, okoline i stvrdnjavanja	min. +15°C

Podloga

Prikladne podloge

Pogodno za:
Fino brušeni drveni podovi
Parket od sirovog drva
Gotovi parket

Uvjetno prikladno:

Na mekom drvu zbog žuto-crvenkastog paljenog uzorka površine, dimljeni hrast.
Zbog visokog učinka bočnog lijepljenja poliuretanskih proizvoda, lak se ne smije koristiti kod lijepljenja koje nije otporno na smicanje kao npr. (drvenog opločnika, podnih dasaka, elastičnih podova) u kombinaciji s podnim grijanjem.

Podloga mora biti bez prašine, prljavštine, ulja, masti, silikona, sredstava za otpuštanje i ostataka voska. Primjenjuju se zahtjevi važećih standarda, smjernica i letaka.

Fino izbrusiti pod granulacijom 100/120. Prašinu od brušenja temeljito ukloniti. Prije lakiranja egzotičnog drveta, preporučujemo prethodnu obradu Murexin Universal LV 45 temeljnim lakom.

Za idealan sustav

Opis

Aqua Holzkit AV 10 vodena otopina za drveni kit za ekološko prihvatljivo kitanje drvenih podova.
Holzkit LV 15 otapalna otopina za drveni kit za renovacije i teške drvene podove.
Universal LV 45 temeljni lak za grundiranje sa isticanjem strukture i za teška egzotična drva.
Aqua Parkett AP 10 temeljno sredstvo za čišćenje za snažno temeljito čišćenje parketa.

Polaganje parketa i podnih obloga

Aqua Parkett AP 20 potpuna njega parketa za početnu i potpunu njegu, kao i stalno čišćenje parketa.

Aqua Parkett Polish LP 35 polir za početnu i potpunu njegu, kao i stalno čišćenje parketa.

FP 100 masa za fugiranje parketa bez sadržaja silikona za zatvaranje širokih fuga.

Napomene o proizvodu i obradi

Sve vrijednosti određene su pri 20 ° C i 65% relativne vlažnosti. Niže temperature i veća vlažnost zraka odgađaju sušenje, dok ga više temperature i suši zrak ubrzavaju.

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se zamjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržale karakteristike proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koju treba dodati ili upute za razrjeđivanje moraju se strogo poštivati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja u toniranim proizvodima!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boja značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne koristiti na temperaturama podloge ispod + 15 ° C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, stvrdnjavanje i vezivanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje područja za testiranje unaprijed ili testiranje pomoću malog testa.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Neovisni izvorni proizvod odgovarajuće serije čuvajte za popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.