

MurePrime BVS 300

Predpremaz i Silolack

- > niskog sadržaja otapala
- > otporno na kiseline
- > trajno elastično
- > nanošenje valjkom
- > strojni nanos prskanjem



Opis proizvoda

Trajno elastični, nepunjeni bitumenski temeljni premaz i premaz za silose s niskim udjelom otapala, visoke otpornosti na razrijeđene kiseline (osim oksidirajućih) i lužine do 2 posto koncentracije. Na otvorenom se može koristiti kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja (najmanje 3 sloja), kao temeljni premaz za lijepljenje folija i ljepenki, kao temeljni premaz prije bitumenskih hidroizolacija i radova s plamenikom, za osvježavanje asfaltnih površina i kao krovni premaz za istrošene bitumenske trake. Kao zaštitni premaz, izolacijski i silosni premaz BVS 300 nanosi se najmanje dva puta u postrojenjima za pročišćavanje bioplina i otpadnih voda, septičkim jamama i gnojnicama te u sabirnim bazenima za mliječnu, voćnu i fermentacijsku kiselinu.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 L / BLE	-	14 BLE
10 L / BLE	-	45 BLE
5 L / BLE	-	75 BLE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Četka, valjak, airless uređaj.

Ugradnja

Premaz se nanosi u potpuno prekrivajućem sloju četkom, valjkom ili airless uređajem.

Tehnički podaci

80115, MurePrime BVS 300 Predpremaz i Silolack, vrijedi od: 03.06.2026, Stranica 1

Brtvljenje i hidroizolacija

Gustoća	cca. 0,89 - 0,91 g/cm ³
Viskoznost	cca. 65 - 85 sec. (DIN4)
Boja	crna
Potrošnja	0,2 - 0,3 l/m ² ovisno o upijanju i strukturi podloge
Obradivo nakon	Može se ponovno obraditi nakon potpunog sušenja
Temperatura podloge	+0 °C do +35 °C
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EN 15322:2013

Podloga

Prikladne podloge

Podloga je nosiva i bez razdvajajućih tvari, grebena ili oštih neravnina, kao ni zemlje. Nedostaci poput udubljenja, spojeva zidova, džepova morta ili šljunčanih naslaga izravnavaju se odgovarajućim mortovima prije nanošenja temeljnih premaza.

Napomene o proizvodu i obradi

Proizvodi na bazi otapala uglavnom su namijenjeni za vanjsku upotrebu.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.