

VEZNO SREDSTVO WD PRIMIS 150



- > 1-komponentno
- > za unutarnju i vanjsku primjenu
- > bez otapala
- > za metalne podloge



Opis proizvoda

Visoko kvalitetni, 1-komponentni specijalni prajmer na bazi STP-a, bez otapala i silikona, spremno za upotrebu, fleksibilno, trajno elastično, namijenjeno za optimalno vezivanje na metalne površine kao što je ne hrđajući čelik, Uginox, pocinčani lim, WM cink, itd.

Za primjenu u unutarnjem i vanjskom području, vezno sredstvo WD Primis 150 primjenjuje se za naknadnu ugradnju Specijalne hidroizolacije WD-1K.

Oblik isporuke:

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
0,5 KG / KDO	10	350

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim rešetkama u neotvorenoj originalnoj ambalaži cca 6 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na pakiranju.

Obrada

Preporučeni alat:

Kist ili valjak.

Miješanje:

Prije upotrebe dobro promiješati.

Obrada:

Nakon dovoljnog prozračivanja (sušenja) acetona, WD Primis 150 vezno sredstvo se nanosi kako bi se formirao film, po mogućnosti kistom ili alternativno valjkom.

Nakon obrade pažljivo zatvoriti posudu.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polimerni hibrid
Gustoća	1,45 g/cm ³
Boja	tirkizno
Potrošnja	cca 150 g pri primjeni kistom cca 200 g pri primjeni valjkom
Obradivo nakon	cca 60 min pri +20 °C
Temperatura obrade	+5°C do +35°C
Vrijeme obrade	cca 15 min pri +20 °C

Podloga

Prikladne podloge:

Kako bi se uklonile ne vezne tvari s metala, površina se mora pažljivo očisti s Murexin acetonom. Tvrdokorne, ljepljive, ne vezne tvari najprije se uklanjaju brusnim papirom bez ostavljanja ostataka.

Za idealan sustav

Modularni proizvodi:

Murexin Aceton; Specijalna hidroizolacija WD-1K ojačana flisom

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se održala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Identične boje mogu biti zajamčene samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu ambijentalni uvjeti.

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod +5°C!
- Idealan temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučamo postavljanje ispitnog područja unaprijed ili testiranje s malim eksperimentom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Za popravke čuvajte nepatvoreni originalni proizvod odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

84504, WD PRIMIS 150, vezno sredstvo, vrijedi od: 15.11.2021, Stranica 2

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.