


# SPECIJALNI PREMAZ WD TOP+



- > niske površinske napetosti
- > visoke kemijske postojanosti
- > primjenjivo vertikalno i horizontalno
- > za unutra i vani
- > 1-komponentni specijalni brtveni premaz



## Opis proizvoda

Visoko kvalitetni, jednokomponentni brtveni premaz bez vode, otapala, silikona i izocijanata, stabilno na UV- i IC- zrake, spremno za upotrebu, za primjenu na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K i na vodonepropusnom betonu. Brtveni premaz štiti Specijalnu hidroizolaciju WD-1K od mehaničkih oštećenja i otporan je na uobičajena sredstva za obradu vode. Primjenjuje se izravno na vodonepropusni beton, sprečavajući prodor štetnih medija u beton.

### Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 KG / KE	-	36

### Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat

Valjak bez dlačica, četka.

### Miješanje

Nije potrebno umješavanje. Promiješati prije upotrebe.

### Obrada

Proizvod je jednokomponentni i stoga spreman za upotrebu. Umješavanje stoga nije potrebno.

Tijekom obrade, WD Top+ mora se primijeniti odgovarajućim alatom, ovisno o primjeni.

Obrada na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K:

WD Top+ nanosi se na WD-1K u jednom radnom koraku, formiranjem filma i dobrim prekrivanjem.

Obrada na betonu:

WD Top+ primjenjuje se u dva radna koraka. U prvom koraku se izvodi kontaktni sloj pomoću WD Top+, na način da se podloga prozire kroz nanese sloj. U drugom koraku, koji se može izvesti tek nakon što se kontaktni sloj osuši, nanosi se WD Top+ u potpuno prekrivnom sloju te poprečno zagladiti.

## Tehnički podaci

Kemijska osnova	Polymer-Hybrid
Gustoća	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Boja	bazensko plava, betonsko siva, gotovo bijela
Potrošnja	cca. 0,25 - 0,30 kg /m <sup>2</sup> na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K cca. 0,40 - 0,50 kg /m <sup>2</sup> na betonu, ovisno o njegovoj upojnosti
Vrijeme obrade	cca. 30 minuta pri 20 °C
Vrijeme sušenja	cca. 60 min pri 20 °C
Prohodno nakon	nakon cca. 2 sata pri 20 °C
Temperatura obrade	10 °C - 35 °C
Otporno na vodu	nakon 72 sata

## Podloga

### Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućeg učinka, bez vlastitih ili strane tvari ili druge tvari koje se obično javljaju na gradilištima i imaju negativan učinak na odgovarajuću vezu adhezije.

Neravnine ili izbočine s oštrim rubovima treba ukloniti. Oštećenja poput udubljenja, zidanih spojeva, segregacijskih mjesta, džepova šljunka ili kao dubljih pukotina i šupljina u podlozi treba unaprijed popuniti, poravnati ili ponovo profilirati Murexin mortom ili proizvodima za sanaciju betona.

Površina se prethodno obrađuje odgovarajućim mehaničkim postupcima, čišćenjem Murexin acetonom.

## Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od +10 °C!
- Idealno područje temperature materijala, podloge i zraka je od +15 °C do +25 °C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili nižih temperatura usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija, posebno u unutrašnjosti.
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo unaprijed postaviti područje za testiranje ili ga provjeriti malim testom.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za radove popravka zadržite originalne proizvode svake serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanju mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
- Odmah skinite prljavu, natoplenu odjeću.
- Operite ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnih puteva: U slučaju nedovoljne ventilacije, zaštita dišnog sustava.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Budući da je proizvod pripravak nekoliko tvari, otpornost materijala za rukavice ne može se unaprijed izračunati i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

- Proizvođač zaštitnih rukavica može saznati točno vrijeme probijanja i mora se poštivati.

Zaštita očiju: Prilikom pretakanja preporučuju se zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).