

# POLYBOND PRIMER PB 7

- > jednokomponentno
- > za unutra i vani
- > bez otapala
- > za podloge niske površinske energije
- > za među prijanjanje WD-1K na WD-1K



## Opis proizvoda

Jednokomponentni, visokovrijedan prajmer spreman za upotrebu, fleksibilan, trajno elastičan, bez otapala i silikona za optimalnu adheziju na niskoenergetskim podlogama ili podlogama niske površinske napetosti kao što su: PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB itd., za unutarnju i vanjsku upotrebu, a koristi se i kao blokator bitumena za naknadne hidroizolacijske radove sa WD-1K.

### Oblik isporuke:

| Pakovina      | Vanjska ambalaža | Paleta |
|---------------|------------------|--------|
| 1,25 KG / KDO | 4                | 320    |

### Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 6 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

## Obrada

### Preporučeni alat:

Valjak, kist.

Alat i pribor može se očistiti s Murexin acetonom.

### Ugradnja:

Površinu koju ćemo premazati treba pažljivo izbrusiti s brusnim papirom 40 - 60 hrapavosti i pažljivo prebrisati s Murexin acetonom, koristeći krpu bez dlačica.

Nakon odgovarajućeg sušenja, Polybond Primer PB 7 nanijeti pomoću valjka ili kista tako da tvori film.

Pažljivo zatvoriti spremnik nakon upotrebe.

Polybond Primer PB 7 također se koristi za među prijanjanje slojeva koji se nanose jedan na drugi izrađenih s specijalnom hidroizolacijom WD-1K.

U prvom koraku, specijalna hidroizolacija WD-1K se pažljivo prebriše Murexin acetonom koristeći krpu koja ne ostavlja dlačice.

Nakon što je Murexin aceton dovoljno ishlapio, Polybond Primer PB 7 nanosi se formiranjem pokrivnog filma pomoću valjka ili četke.

## Tehnički podaci

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kemijska osnova    | Polymer-Hybrid                                                          |
| Gustoća            | 1,10 kg/dm <sup>3</sup>                                                 |
| Boja               | tirkiz                                                                  |
| Potrošnja          | cca 100 grama kod primjene valjkom<br>cca 150 grama kod primjene kistom |
| Obradivo nakon     | cca 2 sata                                                              |
| Temperatura obrade | + 5 °C do + 35 °C                                                       |
| Vrijeme obrade     | cca 20 min                                                              |

## Podloga

### Prikladne podloge:

Podloga mora biti bez ikakvih odvojenih ili stranih tvari, neravnina ili kvrga s oštrim rubovima. Površina ne smije biti vlažna ili mokra.

## Za idealan sustav

### Modularni proizvodi:

Murexin Aceton; Murexin Polybond Primer PB 7; Murexin Specijalna hidroizolacija D-1K

## Napomene o proizvodu i obradi

### Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Identične boje mogu se zajamčiti samo unutar jedne serije.

### Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju proces sušenja, vezivanja i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

### Savjeti:

- Općenito preporučujemo da se unaprijed testira ili isproba na malom uzorku.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Zadržite odgovarajući originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke

**84509, POLYBOND PRIMER PB 7, vrijedi od: 09.12.2021, Stranica 2**

mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

### Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).