

UBRZIVAČ SUŠENJA WD SPEED 5

- > ubrzivač sušenja za specijalnu hidroizolaciju WD 1K
- > bez izocijanata i bez amina



Opis proizvoda

Ubrzivač sušenja WD Speed 5 je akcelerator stvrdnjavanja, posebno razvijen za specijalnu hidroizolaciju WD-1K i odgovara na 13 kg WD-1K.

Ako se cijeli sadržaj od 300 ml WD Speed 5 umiješa u kantu WD-1K, brzina sušenja je otprilike 5 puta brža. Veća doza WD Speed 5 se ne smije upotrijebiti. Manje doziranje je moguće.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
18 STK / KFL	18	1.080

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Miješanje:

Ubrzivač stvrdnjavanja WD Speed 5 može se ručno umiješati u manje količine specijalne hidroizolacije WD-1K, npr. pomoću štapa za miješanje.

Prikladan alat za miješanje neophodan je za ubrzavanje stvrdnjavanja cijelih spremnika s specijalnom hidroizolacijom WD-1K.

Obrada:

Ubrzana hidroizolacija obrađuje se na isti način kao i specijalna hidroizolacija WD-1K.

Dodatak ubrzivača stvrdnjavanja WD Speed 5 ne mijenja postupak primjene za izradu hidroizolacijske membrane s specijalnom hidroizolacijom WD-1K.

Osim navedenog vremena stvrdnjavanja, podaci u tehničkom listu za specijalnu hidroizolaciju WD-1K ostaju nepromijenjeni.

Tehnički podaci

Boja	transparent
Potrošnja	Preporučeno doziranje/potrošnja: 300 ml WD Speed 5 na jedno vjetro 13 kg specijalne hidroizolacije WD 1K
Obradivo nakon	vertikalno cca 45 min horizontalno cca 60 min
Temperatura obrade	prema specifikacijama specijalne hidroizolacije WD 1K

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Informacije o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju proces sušenja, vezivanja i stvrdnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetera i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da se unaprijed testira ili isproba na malom uzorku.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Zadržite odgovarajući originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.