

Ubrzivač otvrdnjavanja WD Speed 5

- > bez izocijanata i bez amina
- > ubrzivač otvrdnjavanja
- > za sve proizvode WD-serije



Opis proizvoda

Ubrzivač otvrdnjavanja WD Speed 5 je ubrzivač otvrdnjavanja posebno razvijen za proizvode serije WD i isključivo je prilagođen njima.

Maksimalni dodatak WD Speed 5 za proizvode serije WD može se pronaći u odgovarajućim listovima s tehničkim podacima.

Ne može se preporučiti veća doza od one navedene u tehničkim podacima.

Preporučene maksimalne doze možete pronaći u tehničkom listu za ubrzivač stvrđnjavanja WD Speed 5.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
18 STK / KFL	18	1080 KFL

Skladištenje

Skladištitи u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Miješanje

Ubrzivač otvrdnjavanja WD Speed 5 uvijek treba umiješati u sve proizvode iz WD serije pomoću odgovarajuće miješalice.

Obrada

Ubrzani proizvodi serije WD obrađuju se u skladu s odgovarajućim opisom proizvoda.

Dodavanjem ubrzivača otvrdnjavanja WD Speed 5 ne mijenjaju se svojstva pojedinačnih proizvoda. Osim navedenih vremena stvrđnjavanja, podaci u odgovarajućim tehničkim listovima ostaju nepromijenjeni.

Tehnički podaci

Boja	transparent
Potrošnja	Specijalna hidroizolacija WD-1K: 300 ml WD Speed 5 na jedno vjedro 13 kg Specijalni premaz WD Top+: 300 ml WD Speed 5 na jedno vjedro 12 kg Promotor adhezije WD Primis 150: 2 navojna čepa WD Speed 5 na dozu 0,5 kg
Obradivo nakon	Kod maksimalne preporučljive doziranja: WD-1K: nakon cca. 2 sata WD Top+: nakon cca. 50 min WD Primis 150: nakon cca. 40 min
Temperatura obrade	prema specifikacijama upotrebljenog proizvoda

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte materijale prije obrade!
- Kako bi se zadрžala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama nižim od + 5 ° C!
- Idealno područje temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealno područje vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju proces sušenje, vezivanja i stvrđnjavanje.
- Tijekom faza sušenja, reakcije i stvrđnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremena!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da se unaprijed testira ili isproba na malom uzorku.
- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Zadžite odgovarajući originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.