

MurePrime MPE 3

Temeljni premaz za metal

- > jednokomponentno
- > za unutra i vani
- > brze daljnje obrade
- > za gole metale
- > s prahom lakirane i eloksirane limove



Opis proizvoda

Jednokomponentni, gotovi, visokokvalitetni promotor prionjivosti koji omogućuje brzo daljnje premazivanje te osigurava optimalan prionjivi spoj na golim metalnim podlogama, kao što su nehrđajući čelik, Uginox, cinkov lim, aluminij, pocinčani lim te praškasto lakirane i eloksirane metalne površine. Namijenjen je za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima kao temeljni premaz prije naknadne primjene specijalne hidroizolacije WD-1K.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
1 KG / BDO	6	360 BDO

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Kist, valjak kratkih dlačica

Ugradnja

Nakon čišćenja Murexin acetonom, nanosite MPE 3 temeljni premaz za metal pomoću četke ili valjka kratkih dlačica, tako da se formira kontinuirani film.

Tehnički podaci

Kemijska osnova

Gustoća

Sadržaj krutih tvari

Viskoznost

Boja

Sjaj

Poliuretanska smola koja reagira s vlagom

1,03 g/cm³

51 %

> 20,5 mm²/s

svijetložuta

visoki sjaj

Brtvljenje i hidroizolacija

Potrošnja	cca. 50 g/m ²
Debljina sloja	cca. 0,15 mm
Vrijeme obrade	cca. 5 minuta kod 20 °C
Vrijeme sušenja	cca. 25 minuta
Obradivo nakon	cca. 25 minuta
Temperatura obrade	od 5 °C do 40 °C

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti čvrsta, nosiva i bez nečistoća koje smanjuju prionjivost. Očistiti površinu sredstvom Murexin Aceton. Prianjanje se može poboljšati brušenjem.

Za idealan sustav

Modularni proizvodi

Spezialabdichtung WD-1K

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Svojstva materijala mogu se značajno promijeniti ako se obrađuje izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti.
- Prije obrade materijale odgovarajuće temperirajte!
- Kako biste održali svojstva proizvoda, ne miješajte nikakve strane materijale!

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod +5°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealni raspon vlažnosti je od 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Viša vlažnost i/ili niže temperature usporavaju, dok niža vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih uvjeta; zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo provođenje prethodnog testa prianjanja.
- Za sve MUREXIN proizvode korištene u sustavu pogledajte tehničke listove proizvoda.

Naše specifikacije su prosječne vrijednosti određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti za jednu šaržu mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obavezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.

Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.

Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com