

POLIURETANSKI KIT PU 15

- > visoko opteretiv
- > dobre stranične adhezije
- > trajno-elastičan
- > kemijski otporan



Opis proizvoda

Visokoopteretiv, neutralnog mirisa, trajno-elastičan, kemijski otporan, jednokomponentni, UV stabilno brtvilo na bazi poliuretana visoke stranične adhezije.

Za unutarnje i vanjsko područje kao univerzalno primjenjivo brtvilo za dilatacijske i spojne reške na zidnim i podnim površinama. Specijalno za kemijski opterećene površine, kao što su benzinske stanice, javne kuhinje, bazeni, industrijski prostori.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
12 STK / PPE	12	660
12 STK / KTU	12	1248

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 9 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Uložak, ručni pištolj ili pištolj na komprimirani zrak.

Obrada

Nanesite masu brtvljenje na spoj pomoću ručnog pištolja ili pištolja na komprimirani zrak. Duboke fuge ispuniti pjenastim vrpčama. Kako bi se postigla bolja prionjivost mase na bočne stranice fuga potrebno je grundirati s Murexin Primerom PU 150.

Nakon nanošenja, moguće ju je dodatno obraditi Murexin Univerzalnim sredstvom za zaglađivanje UG 1.

Naknadna obrada:

Materijal je potrebno zaštititi od kiše i mehaničkih naprezanja do potpunog stvrdnjavanja.

Spriječite da prašina i prljavština prodru u površinu.

Tehnički podaci

Gustoća	cca 1,20 g/cm ³
Potrošnja	cca 1,2 kg po litri zapremine cca 10 dužnih metara pri 5 mm širine fuge
otporo na kišu	nakon potpunog stvrdnjavanja
Vrijeme do stvaranja korice	nakon cca 60 min
Stvrdnjavanje	cca 3 - 5 mm za 24 sata
Shore-D tvrdoća	cca 40
Istezanje do loma	pri cca 250 %
Temperaturna postojanost	-30°C do +80°C

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih tvari, domaćih ili stranih, neravnina ili izbočina s oštrim rubovima i zemlje. Nepravilnosti kao što su udubljenja, zidni spojevi, džepovi žbuke, gnijezda šljunka do dubine od 5 mm izravnavaju se pomoću morta za izravnavanje. Dublje neravnine izravnavaju se odgovarajućim mortom za reprofiliiranje. Podloga može biti vlažna, ali ne mokra.

Predobrada podloge izvodi se odgovarajućim mehaničkim metodama.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice:

- Nitrilna guma

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već io drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala rukavica:

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.